

รายงานฉบับสมบูรณ์  
การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและ  
แบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ



คณบุรุษวิจัย

นาย ศิริวัฒน์ ระดานบุตร

สังกัด

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

## สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	1
บทสรุปผู้บริหาร	2
บทคัดย่อภาษาไทย	3
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	3
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ	4
1. บทนำ	5
1.1 ที่มาและความสำคัญ	5
2. เนื้อเรื่อง	8
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	8
2.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย	8
2.3 ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย	8
2.4 สารเคมี อุปกรณ์และวิธีการวิจัย	12
2.4.1 สารเคมี	12
2.4.2 วิธีการทดสอบ	14
2.4.3 วิธีการเตรียมตัวอย่างและการทดสอบสมบัติเชิงกล	16
2.4.4 วิธีการเตรียมตัวอย่างและการทดสอบการด้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย	17
2.4.5 เครื่องมือและสภาวะที่ใช้ในการทดสอบ	18
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง	19
3.1 ผลของสารตัวเติมที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกล	19
3.2 ผลของไมโครซิงค์ออกไซด์ต่อสมบัติเชิงกลและการยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย	20
4. สรุปและข้อเสนอแนะ	22
5. เอกสารอ้างอิง	23
6. ประวัตินักวิจัย	25
7. ภาคผนวก	26
8. ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ กิจกรรมที่ดำเนินการมา และผลที่ได้รับตลอดโครงการ	28
9. รายงานการเงิน	29

## กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากความอนุเคราะห์ของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ทุนพัฒนาด้านแบบนวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงวัยภายใต้ โครงการยกระดับสมรรถนะ นักวิจัยไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ให้ความ อนุเคราะห์สถานที่ในการทำวิจัยและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่อำนวยความสะดวกในการทำวิจัยครั้งนี้

## บทสรุปผู้บริหาร

งานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์เพื่ออัดขึ้นรูปแผ่นยางปูพื้นในห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ไมโครซิงเป็นสารต้านแบคทีเรีย นำแผ่นยางคงรูปไปทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียโดยนำไปทดสอบกับเชื้อ *Aspergillus niger*, *Escherichia coli* และ *Staphylococcus aureus* ทดสอบโดยการวางแผ่นยางบนจานอาหารที่มีเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ในแบคทีเรียจะนำไปบ่มท่ออุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ส่วนเชื้อราจะบ่มท่ออุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จึงนำมาวิเคราะห์ผลโดยการวัดระยะของ Inhibition zone ที่เกิดขึ้นรอบแผ่นยาง จากผลการทดลองพบว่า ยางคงรูปที่ให้สมบัติเชิงกลตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้น (มอก. 2377-2551) คือยางคงรูปที่บดผสมยางธรรมชาติ 100 phr กับสารตัวเติม calcium carbonate 80 phr ในระบบการคงรูปที่ใช้กำมะถัน และผลการยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย พบว่า สูตรยางที่เติมน้ำโนxingค์ออกไซด์ให้ผลการยับยั้งที่ดีกว่าสูตรยางที่เติมน้ำโนไทาเนียมได้ออกไซด์ และแผ่นยางที่เติมอนุภาคนาโนทั้งสองชนิดสามารถยับยั้งเชื้อรา *A. niger* ได้เป็นอย่างดี แต่ในแบคทีเรียจะสามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบ *E. coli* เนื่องจากความแตกต่างของเยื่อหุ้มและผนังเซลล์ แบคทีเรียแกรมลบจะมีผนังที่หนาและแข็งมากกว่าแบคทีเรียแกรมบวกและมีเยื่อหุ้มชั้นนอกของ lipopolysaccharides และชั้น peptidoglycan สิ่งนี้จะช่วยป้องกันการดูดซึมของ ROS และไอออนไม่ให้ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และเข้าไปในเซลล์ได้ จากผลการทดลองสรุปได้ว่ายางคงรูปที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้น (มอก. 2377-2551) คือ ยางคงรูปที่บดผสมยางธรรมชาติ 100 phr กับ calcium carbonate 80 phr ในระบบการคงรูปด้วยกำมะถัน และประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียของชิงค์ออกไซด์ พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อรา *A. niger* ได้เป็นอย่างดี และในเชื้อแบคทีเรียสามารถยับยั้งได้ทั้งเชื้อ *S. aureus* และ *E. coli* แต่เกิดโซนยับยั้งให้มองเห็นได้เพียงเล็กน้อยแสดงว่า ชิงค์ออกไซด์ขนาดไม่ใหญ่ขนาดสามารถยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกัน กับชิงค์ออกไซด์ขนาดอนุภาคนาโนแต่ประสิทธิภาพต่ำกว่าเนื่องจาก ขนาดอนุภาคนาโนจะมีพื้นที่ผิวมากกว่าทำให้เกิด ROH ได้ดีจึงทำให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งสูงกว่า

## บทคัดย่อ

เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียมักก่อให้เกิดปัญหาขึ้นบนแผ่นยางซึ่งเชื่อเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะเติมสารที่สามารถยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียลงเป็นยางธรรมชาติและเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตแผ่นยางปูพื้นห้องน้ำโดยการออกสูตรยางปูพื้นให้ได้ตามมาตรฐานแผ่นยางปูพื้นตามมาตรฐานของยางแผ่นปูพื้น (มอก. 2377-2559) โดยการวิจัยจะทำการออกแบบแม่พิมพ์และขึ้นรูปยางปูพื้นใช้ยางแท่งที่มีปริมาณส่วนร้อยละ 5 และแคลเซียมคาร์บอนेटเป็นสารตัวเติมหลังจากนั้นทำการคงรูปโดยกำมะถัน ในการวิจัยนี้ทำการแปรปริมาณไมโครซิงค์ออกไซด์ เพื่อปรับปรุงสมบัติการยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียของยางธรรมชาติโดยจากการทดสอบสมบัติเชิงกลและการต้านแบคทีเรียและเชื้อราพบว่า ยางที่ขึ้นรูปมีสมบัติเชิงกลผ่านมาตรฐานแผ่นยางปูพื้นตามที่กำหนดและมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา *Aspergillus niger* ได้เป็นอย่างดี และสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก *Staphylococcus aureus* ได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ *Escherichia coli* สำหรับอนุภาคนาโนห้องสองชนิดนั้นสามารถยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้โดยใช้ในปริมาณ 6 phr จะให้ประสิทธิภาพที่ดี จากการวิจัยจึงสรุปว่าสามารถนำสูตรยางที่ได้ไปใช้ในการผลิตแผ่นยางปูพื้นกันลื่นในห้องน้ำที่สามารถยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้

**คำสำคัญ** : ยางธรรมชาติ, ยับยั้งเชื้อรา, ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย, แผ่นยางปูพื้นกันลื่น

## ABSTRACT

Fungi and bacteria can grow onto the rubber floor mat due to expose to high moisture and water. In addition, they can cause to many infection and diseases. In this research, designed mold to compress rubber formula and micro zinc oxide was added in rubber formula to obtain anti-bacteria properties. The amount of micro zinc oxide was varied from 3 to 9 phr. Natural rubber (STR5L) and calcium carbonate acting as filler were used in this study. Moreover, sulfur was used as curative. The mechanical properties of vulcanizate rubber was following Thai Industrial Standard Institute (TISI) (TIS 2377-2559: rubber flooring). The results show that mechanical properties of rubber flow mat was following the standard. In addition, the optimum anti-bacterial properties was enhanced for 6 phr and it was ability to anti fungi such as *Aspergillus niger*. The inhibition of Gram-positive bacteria such as *Staphylococcus aureus* was higher than that of Gram-positive bacteria such as *Escherichia coli*. Based on the results of the research, it can be concluded that rubber formulas can be used to produce non-slip rubber sheets in bathrooms that can inhibit mold and bacteria.

**Keywords** : Natural Rubber, Anti-fungi, Anti-bacteria, Non-slip rubber floor mats

## คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

NR	Natural rubber
<i>S. aureus</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>E. coli</i>	<i>Escherichia coli</i>
<i>A. niger</i>	<i>Aspergillus niger</i>
NRLF	Natural rubber latex foam
R	Rutile
ROS	Reactive Oxygen Species
STR	Standard Thai Rubber
n-ZnO	Nano Zinc oxide
n-TiO <sub>2</sub>	Nano Titanium dioxide
micro-ZnO	Zinc oxide microsized
ZnO-NPs	Zinc oxide nanoparticlesized
TiO <sub>2</sub> -NPs	Titanium dioxide nanoparticlesized
phr	สัดส่วนต่อร้อยส่วนของยาง
มอก.	มาตรฐานอุตสาหกรรม

## 1. บทนำ

การใช้ย่างพาราในอุตสาหกรรม ภายใต้ประเทศไทย

- ยางล้อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดของประเทศไทยในปี 2552 ได้แก่ ล้อรถยนต์ ล้อเครื่องบิน ล้อรถจักรยานยนต์ ล้อรถจักรยาน และล้อรถถังฯทั้งยางนอกและยางใน รวมถึงยางอะไหล่รถยนต์
  - ยางยืดและยางรัดของ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางธรรมชาติจำนวนมากในส่วนผสมยางยืดใช้ในอุตสาหกรรมตัดเบี้บ เสือผ้าต่างๆ ส่วนยางรัดของก็ใช้ท้าวไปในชีวิตประจำวัน
  - ถุงมือยางทางการแพทย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าส่งออกของจากยางล้อ ถุงมือยางที่ผลิตในประเทศไทย ประกอบด้วย ถุงมือตรวจโรค และถุงมือผ่าตัด โดยมีน้ำยางข้นเป็นสารตั้งต้น
  - รองเท้าและอุปกรณ์กีฬา รองเท้ายางและพื้นรองเท้าที่ทำจากยางธรรมชาติ รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาบางชนิด มีส่วนผสมที่เป็นยางธรรมชาติและผลิตในประเทศไทย
  - สายพานลำเลียง ใช้งานในการลำเลียงของหนักชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์ยางกลุ่มนี้มีการนำเข้ามากกว่าการส่งออก
    - ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำยางข้น
    - สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ จะใช้วัสดุจำพวกยางและนำเข้าจากต่างประเทศ ให้ความรู้สึกในการปฏิบัติงานเหมือนของจริง ยางพาราสามารถนำไปใช้ผลิตสื่อการสอน การฝึก ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างเช่นกันโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางฟองน้ำ เช่น โนเดลร่างกายมนุษย์, สัตว์ แขนเทียม สำหรับฝึกทางการแพทย์ เป็นต้น
    - ยางรองคอสะพาน (Elastomeric Bearings for Bridges) หรือแผ่นยางรองคอสะพาน

- ยางกันชนหรือกันกระแทก (Rubber or Rubber Bumper) ใช้เป็นเครื่องป้องกันการเฉี่ยวหรือการกระแทก ของเรือ หรือรถเมื่อเข้าจอดเทียบท่า ใช้วัสดุดิบผลิตได้ทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

- แผ่นยางปูอ่างเก็บน้ำ (Rubber Water Confine) เป็นผลิตภัณฑ์ยางที่สามารถใช้ยางธรรมชาติปูรอง สร้าง เพื่อกีบกันน้ำบนผิวดินที่เก็บน้ำไม่ได้ เช่น ดินปนทราย ดินลูกรัง ใช้เก็บกักน้ำสำหรับเกษตรกร ใช้งานใน สนาม กอล์ฟและรีสอร์ฟ ใช้ในการชลประทาน บ่อ貯น้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำ ได้ โดยทั่วไปวัสดุดิบที่ใช้ในการปูสร้างกักเก็บน้ำสามารถใช้เป็นยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ หรือ พลาสติก หรือผ้าใบเคลือบยาง

- ฝ้ายยาง (Rubber Dam) หรือเขื่อนยางส่วนใหญ่ผลิตจากยางสังเคราะห์

- แผ่นยางปูพื้น (Rubber Floor Mat) ส่วนใหญ่ผลิตจากยางธรรมชาติ ใช้ปูพื้นหรือทางเดินบนอาคาร โรงงาน สำนักงาน สนามบินใช้ได้ทั้งพื้นที่ร้านและพื้นที่ล่าดอิง เพื่อป้องกันการลื่น และลดเสียงที่เกิดจากการเดินหรือการกระแทก ในปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตจากการหลัดตกหลุมสูงถึงปีละ 1,600 คน ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับสองในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ (Unintentional) รองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดย 1 ใน 3 มักพบในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุและปัญหาที่พบบ่อยของผู้สูงอายุที่ได้รับอุบัติเหตุดังกล่าวคือ กระดูกสะโพกแตกหักหรืออุบัติเหตุทางสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มีอัตราการความพิการและอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงมาก ในแต่ละปี โดย 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุมักประสบการลื่นล้ม และครั้งหนึ่งล้มมากกว่า 1 ครั้ง ร้อยละ 10 ของการลื่นล้มทำให้กระดูกสะโพกหักหรือรอยลาก 25 ของการบาดเจ็บกระดูกสะโพกเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต การลื่นล้มมักเกิดขึ้นในที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในห้องน้ำและบันไดด้วยเหตุนี้จึงได้มีแนวคิดที่จะผลิตยางปูพื้นห้องน้ำกันลื่นสำหรับผู้สูงอายุ

โดยทั่วไปวัสดุที่นำมาใช้ในงานพื้นห้องน้ำส่วนใหญ่ผลิตจาก กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ และหินอ่อน เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหล่านี้สามารถทำให้เกิดอันตรายจากการลื่นล้มได้ ปัจจุบันมีการใช้วัสดุจากพอลิเมอร์มาผลิตเป็นแผ่นปูพื้นส่วนใหญ่ผลิตจาก (Polyvinyl chloride : PVC) พลาสติกผสมกับยาง ต่อมามีการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) มาผลิตเป็นยางแผ่นปูพื้นสำหรับใช้งานในห้องน้ำ แต่อย่างไรก็ตามยางธรรมชาติ มีข้อด้อย ในด้านการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับความชื้น เนื่องจากยางธรรมชาติมีพันธุ์คุ้มครองในโนเลกูล ซึ่งพันธุ์คุ้ว่าต่อการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนและโอลิโนน ทำให้เกิดพันธุ์ที่มีพลังงานต่ำ จึงเกิดการขาดของโนเลกูลได้ง่าย เป็นผลให้เกิดปัญหาในการใช้งานของยางธรรมชาติที่ต้องสัมผัสกับความชื้น ความชื้นนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อสำคัญที่พบ ได้แก่ Staphylococcus spp. ที่พบทั่วไปบนผิวนัง เชื้อนี้ก่อโรคทางผิวนังหรือสร้างสารพิษที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ บางชนิดเช่น Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) เป็นเชื้อ S.aureus ที่ต้องต่อยา Methicillin และมีชีวิตอยู่บนพื้นที่แห้งได้นานถึง 9 สัปดาห์ เชื้ออีกชนิดคือ Escherichia coli เป็นแบคทีเรียที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ และปะปนอยู่มากับอุจจาระ เป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการท้องร่วงและอาหารเป็นพิษ อีกทั้งแบคทีเรียนั้นสามารถเข้าไปก่อโรคในแทบทุกรอบบทั่วทั้งร่างกาย เนื่องจากแบคทีเรียแต่ละชนิดมีแหล่งที่อยู่ และกลไกการก่อโรคต่างกันไป ยกตัวอย่างระบบ/อวัยวะในร่างกายที่สามารถเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียได้ ได้แก่ การติดเชื้อที่ผิวนัง การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อที่ทางเดินอาหาร การติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนเป็นอันตรายต่อมนุษย์ และเชื้อเหล่านี้สามารถเจริญเติบโตได้บนผิวนางปูพื้นผู้วัวจึงมีแนวคิดในการลดข้อจำกัดดังกล่าว โดยการลดโอกาสการเกิดและเจริญเติบโตของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งวิธีการในการลดการเกิดเชื้อมี 2 แบบ คือ การทำให้ยางด้านหน้าต่อเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียโดยการทำให้ผิวของยางสามารถทำความสะodaตัวเองได้ หรือเรียกว่า ชูเปอร์ไฮdrophobic (Superhydrophobic) แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย และอีกหนึ่งวิธี คือ การทำให้ยางมีสมบัติยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย โดยการเติมสารที่สามารถยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียลงไปในยาง ซึ่ง

วิธีการนี้ง่ายต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และเป็นที่ยอมรับดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในการวิจัยครั้งนี้ โดยการนำสารยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ นาโนไททาเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide nanoparticle) และนาโนซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide nanoparticle) เติมในยางธรรมชาติ (STR5L) จากรายงานนอกจากจะใช้งานดังกล่าวมาแล้วสารทั้งสองเมื่อทำให้มีขนาดอนุภาคเล็กลง จะเป็น Nano particle จะสามารถยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้ดี ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้ นาโนไททาเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide nanoparticle) และนาโนซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide โดยเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่นำมาใช้ทดสอบ คือ Aspergillus niger, E. coli, S. Aureus. โดยเพื่อทำการออกแบบสูตรยางให้เหมาะสมสำหรับการทำแผ่นยางคอมโพลิทกันลืนสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถต้านราและแบคทีเรีย

## 2. เนื้อเรื่อง

### 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

2.1.1 ออกแบบแม่พิมพ์

2.1.2 สร้างแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับการขึ้นรูปและทำการขึ้นรูปแผ่นยางกันลื่น

### 2.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย

2.2.1 ทดสอบความสามารถในการด้านราและแบคทีเรีย

2.2.2 ออกแบบแม่พิมพ์และจัดทำแม่พิมพ์

### 2.3 ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

คอมโพสิต เป็นวัสดุที่ประกอบด้วยของผสมหรือเป็นการรวมกันของสารมากกว่า 2 ประเภทที่มีองค์ทางเคมีที่แตกต่างกันประกอบเข้าด้วยกันวัสดุที่เดจามีคุณสมบัติเป็นพิเศษ หรือลักษณะที่สำคัญบางอย่าง แตกต่างกันออกไปจากเดิม โดยทั่วไปคอมโพสิตจะมีวัสดุที่เป็นเนื้อหลัก (Matrix) ซึ่งจะอยู่ติดกันล้อมรอบอีก วัสดุหนึ่งเอาไว้ และวัสดุเสริมแรง (Reinforcement materials) ที่กระจายตัวอยู่ในเนื้อหลักนั้น (Dispersed) วัสดุที่เป็นเนื้อหลัก จะรองรับวัสดุเสริมแรงให้อยู่ในรูปร่างที่กำหนด ขณะที่วัสดุเสริมแรงจะช่วยเพิ่มหรือ ปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุเนื้อหลักให้สูงขึ้น ซึ่งวัสดุเสริมแรงอาจมีลักษณะเป็นเส้นใย ก้อนอนุภาค หรือ เกล็ด แทรกอยู่ในวัสดุเนื้อหลัก (Base materials) อย่างโลหะ เชรามิกส์ หรือพอลิเมอร์ ผลของการรวมวัสดุ ต่างกัน 2 ประเภทเข้าด้วยกันทำให้คอมโพสิตมีความแข็งแรงโดยรวมมากกว่า เมื่อเทียบกับความแข็งแรงของ วัสดุแต่ละประเภทโดยลำพัง

วัสดุเชิงประภobn ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนได้แก่ เมทริกซ์ และ สารเสริมแรง ดังนี้ถ้าจำแนก วัสดุคอมโพสิตตามชนิดของวัสดุที่เป็นเมทริกซ์สามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ พอลิเมอร์คอมโพสิต (Polymer matrix composite, PMC) เชรามิกคอมโพสิต (Ceramic matrix composite, CMC) โลหะ คอมโพสิต (Metal matrix composite, MMC)

#### ประเภทของวัสดุคอมโพสิต

พอลิเมอร์คอมโพสิต (Polymer matrix composites ,PMCs) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่พบเห็นได้จ่ายของ คอมโพสิตกลุ่มนี้คือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไฟเบอร์กลาสต่างๆ พอลิเมอร์คอมโพสิตมีพอลิเมอร์ซึ่งอาจจะเป็น พลาสติก หรือยางเป็นเนื้อหลัก และใช้วัสดุเสริมแรงได้หลายชนิด เช่น เส้นใยแก้ว เส้นใยคาร์บอน เส้นลวด โลหะ เป็นต้น


เชรามิกคอมโพสิต (Ceramic matrix composites ,CMCs) เรายังคงและคุ้นเคยกับคอมโพสิตกลุ่มนี้ดี คือ คอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปูน กระด ทราย เหล็กเส้น) เป็นตัวแทนที่พบเห็นได้ทั่วไป ขณะที่วัสดุ เชรามิกคอมโพสิตรุดหน้า (advanced composite) มีเนื้อหลักเป็นเชรามิก และใช้วัสดุเสริมแรงเป็นเส้นใย คอมโพสิตกลุ่มนี้มักนำมาใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง เช่น กันหันใบพัดของเครื่องยนต์ไอพ่น เป็นต้น

โลหะคอมโพสิต (Metal matrix composites, MMCs) คอมโพสิตกลุ่มนี้พบมากในผลิตภัณฑ์กลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งคอมโพสิตกลุ่มนี้มีโลหะเป็นเนื้อหลัก เช่น อะลูมิเนียม เป็นต้น สำหรับวัสดุเสริมแรง ของคอมโพสิตกลุ่มนี้เป็นวัสดุเชรามิกส์ เช่น กลุ่มคาร์บิด กลุ่มไนโตรด เป็นต้น วัสดุคอมโพสิตสามารถจำแนก ย่อยต่อไปได้อีกตามลักษณะของสารเสริมแรง ได้แก่ อนุภาค (Particle) เส้นใย (Fiber) และวิสเกอร์ (Whisker)

โดยธรรมชาติ พอลิเมอร์เป็นสารประกอบอินทรีย์ขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเป็นหน่วยซ้ำเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวทำให้พอลิเมอร์มีความแข็งแรงไม่สูงนัก มีความหนาแน่นต่ำและมีความทนทานต่อการกัดกร่อน การเสริมแรงให้พอลิเมอร์ทำได้โดยการเติมเส้นใยเสริมแรงลงในพอลิเมอร์ ให้เกิดเป็นวัสดุเชิงประกอบที่มีความแข็งแรงมากขึ้น โดยทั่วไปเส้นใยเสริมแรงสำหรับวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์มักเป็น เส้นใยที่มีความแข็งแรงสูง เพื่อทำหน้าที่ในการรับและกระจายแรงกระทำ โดยวัสดุเชิงประกอบจะมีความแข็งแรงสูงที่สุดตามแนวการเรียงตัวของเส้นใยเสริมแรงการเสริมแรงนี้ ทำให้เมทริกซ์พอลิเมอร์ สามารถรับแรงกระทำได้สูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนรูปร่าง

สมบัติเชิงกลนี้จะเป็นสมบัติร่วมที่เกิดจากสมบัติของเมทริกซ์พอลิเมอร์และสมบัติของเส้นใยเสริมแรง ประกอบกันทำให้วัสดุเชิงประกอบมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมากกว่าวัสดุพอลิเมอร์ เนื่องจากเส้นใยเสริมแรงทำหน้าที่รับแรงกระทำ แต่สำหรับระยะยืดสูงสุดนั้น วัสดุเชิงประกอบจะมีความสามารถในการยืดสูงสุดได้ไม่เกินระยะยืดสูงสุดของเส้นใยเสริมแรง สำหรับเมทริกซ์พอลิเมอร์ความมีความหนาแน่นมากพอด้วยห้องเส้นใยเสริมแรงไว้ สารเสริมแรงในรูปอนุภาคมีส่วนเสริมความแข็งแรงได้ไม่ดีเท่ากับรูปเส้นใยเนื่องจากความไม่ต่อเนื่องของสารเสริมแรง ส่งผลต่อการกระจายแรงจึงนิยมเรียกสารเสริมแรงในรูปอนุภาคว่าสารตัวเติม (Filler) วัสดุเชิงประกอบจะมีความแข็งแรงมากขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ทำให้ความแข็งแรงจำเพาะ (Specific strength) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างความแข็งแรงต่อความหนาแน่นของวัสดุเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้สามารถนำวัสดุเชิงประกอบมาใช้สำหรับงาน โครงสร้างบางชนิดที่ต้องรับแรงกระทำที่ไม่สูงมากนักได้ เช่น เพอร์ไนเจอร์ต่างๆ สำหรับเมทริกซ์พอลิเมอร์สามารถแบ่งย่อยออกเป็นเมทริกซ์เทอร์โมเซตติ้ง (Thermosetting matrix) และเมทริกซ์เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic matrix) ที่มีความแตกต่างกันในพฤติกรรมเชิงความร้อนของพอลิเมอร์โดยเทอร์โมเซตติ้งเป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบร่างแทะและมีสมบัติแข็งแรง เมื่อเกิดปฏิกิริยาการเชื่อมโยงโมเลกุลหรือการบ่มแล้วจะเกิดการคงรูปและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อีก ส่วนเทอร์โมพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้าง แบบเส้นหรือแบบกิ่งสามารถหลอมเหลวได้เมื่อได้รับความร้อนเหนืออุณหภูมิหลอมเหลว มีสมบัติเหนียวและทนทานต่อสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมเชิงความร้อนนี้ จะมีผลต่อกระบวนการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบ สำหรับเมทริกซ์เทอร์โมเซตติ้งการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบจะเป็นการผสมสารเสริมแรงให้เข้ากับมอนомерในแม่พิมพ์ก่อนที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเชื่อมโยงเป็นโครงสร้างแบบร่างแทะหลังจากที่ปฏิกิริยาสิ้นสุดวัสดุเชิงประกอบจะเกิดการคงรูปซึ่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อีก ในขณะที่การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบที่เมทริกซ์เป็นเทอร์โมพลาสติกนั้น จะใช้หลักการให้ความร้อนเหนืออุณหภูมิหลอมเหลวและขึ้นรูปก่อนที่จะทำให้เย็นตัวลงเพื่อเกิดการคงรูป โดยถ้าหลังจากคงรูปแล้วได้รับความร้อนอีกครั้งส่วนที่เป็นเมทริกซ์ก็จะสามารถหลอมเหลวได้อีก การที่จะเลือกใช้เมทริกซ์ชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับสมบัติในการประยุกต์ใช้งานเป็นสำคัญ

กลไกการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและ bacteriostatic โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างปฏิกิริยาออกซิเจน (Reactive oxygen species :ROS) รวมถึงไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ( $H_2O_2$ ),  $OH^-$  (อนุมูลไฮดรอกซิล) และ  $O_2^-$  (ชูเปอร์ออกไซด์) ROS เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกลไกหลักของการรบกวนถึงความเสียหายของผนังเซลล์ เนื่องจากปฏิกิริยาระหว่าง ZnO การกำจัดปฏิกิริยาน้ำพันธ์, การซึมผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ที่เพิ่มขึ้น, การทำให้เกิดปัญหาภายในเซลล์ของ NPs เนื่องจากการสูญเสียแรงดึงดูดของprotoon สิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความอ่อนแอของไมโทคอนเดรีย การไฟลกภายในเซลล์และการปลดปล่อยของเซลล์ การออกซิเดชันซึ่งทำให้เกิดการยับยั้งการเติบโตของเซลล์และการตายของเซลล์ในที่สุด[16]



รูปที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง (a) อิทธิพลของพารามิเตอร์ ZnO-NP ที่จำเป็นต่อการตอบสนองด้านเชื้อแบคทีเรียและ (b) กลไกที่เป็นไปได้ที่แตกต่างกันของกิจกรรมด้านเชื้อแบคทีเรีย ZnO-NPs ได้แก่ : การก่อ ROS,  $Zn^{2+}$  การปลดปล่อยทำให้เป็น ZnO-NPs เข้าไปในแบคทีเรียและการเกิดไฟฟ้าสถิต

สำหรับ  $TiO_2$ -NPs จะเกิดกลไกการด้านเชื้อแบคทีเรียกันกับกลไกของ ZnO-NPs และจะเกิดได้ดีเมื่อมีการฉายแสงอัลตราไวโอเลตเริ่มแรกส่งเสริมการเกิดออกซิเดชันขององค์ประกอบ [17] ผลกระทบของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของ  $TiO_2$  โดยทั่วไปเกิดจากการสลายตัวของเยื่อหุ้มชั้นนอกของแบคทีเรียโดยอนุพันธ์ของปฏิกิริยาออกซิเจน (ROS) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอนุมูลไฮดรอกซิล ( $OH^-$ ) ซึ่งนำไปสู่การเกิด phospholipid peroxidation ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันทำให้นักวิทยาศาสตร์ออกแบบสารด้านแบคทีเรียสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ทั้งภายในและภายนอกทางการแพทย์ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความสามารถหลายรูปแบบดังต่อความเจ็บปวดเพื่อการติดเชื้อไปจนถึงการเจริญเติบโตของพิษผล และพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ การใช้สารด้านแบคทีเรียได้เพิ่มอัตราการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตลดการสูญเสียในการเพาะปลูกและยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาดที่ดีขึ้น สำหรับพื้นผิวเฉพาะของผลิตภัณฑ์รวมถึงการใช้งานที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ชุดออกกำลังกายอาจต้องการการป้องกันที่มากขึ้นสำหรับการด้านแบคทีเรียในเหื่อที่ทำให้เกิดคราบและกลิ่นในขณะที่สีผสมสำหรับห้องน้ำหรือห้องครัวอาจต้องการเน้นการป้องกันเชื้อรา เพราะมีความซึ้งเกิดขึ้นสม่ำเสมอด้วย

ในปี 2015 Hanafi Ismail และคณะได้ศึกษาผลการด้านเชื้อแบคทีเรียของอนุภาคนาโน Ag - doped  $TiO_2$  ในโพเมยางธรรมชาติ ภายใต้สภาพแสงที่มองเห็นได้ การสังเคราะห์วัสดุนาโนด้านจุลชีพเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจซึ่งศึกษาโดยนักวิจัยจำนวนมากนานาหลายสิบปี วัสดุนาโนที่พบมากที่สุดซึ่งให้ฤทธิ์ด้านจุลชีพ ได้แก่ อนุภาคนาโนซิลิเวอร์ และอนุพันธ์ นาโนไททานเนียมไดออกไซด์ และ นาโนซิงค์ออกไซด์ การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์วัสดุโพเมยางธรรมชาติด้านจุลชีพ (NRLF) ด้วยการรวมตัวกันของอนุภาคนาโน  $TiO_2$  Ti- doped Ag- doped NRLF ถูกผลิตขึ้นตามวิธีการผลิตที่รู้จักกันดีเรียกว่า “Dunlop” ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำ NRLF ของการปฏิบัติที่ผ่านมา อนุภาคนาโน Ti-2 ของ Ag-doped ( $Ag-TiO_2$  NPs) ที่รวมอยู่ในโพเมยางธรรมชาติ (NRLF) แสดงให้เห็นว่ามีฤทธิ์ในการด้านจุลชีพที่ดีขึ้นภายใต้แสงที่มองเห็น งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการสังเคราะห์  $Ag-TiO_2$  NPs และการรวมตัว เป็น NRLF  $Ag-TiO_2$  วัสดุ NRLF ที่ปรับปรุงแล้วได้รับการทดสอบโดยการวิเคราะห์ SEM-EDX, การวิเคราะห์ XRD และการทดสอบความไวต่อแบคทีเรีย NRLF ที่ผ่านการตัดแบล็คบาร์มีฤทธิ์ด้านจุลชีพในการต่อต้านเชื้อ *Staphylococcus epidermidis* และ *Staphylococcus aureus* เชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและ *Escherichia coli* (สายพันธุ์ HB101, DH5d) เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ในงานวิจัยของเราก่อนหน้านี้เราพบว่าการรวมตัวกันของอนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์สามารถด้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราให้แก่ NRLF เมื่อเร็ว ๆ นี้รายงานว่าการรวมตัวกันของ ZnO นาโนสามารถเสริมฤทธิ์ด้านเชื้อแบคทีเรียของโพเมยางพาราร์มชาติได้อย่างมาก

ในปี 2013 Warinthorn Chavasiri และคณะได้ศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันรังสียูวีและต้านเชื้อแบคทีเรียของยางธรรมชาติ/rutile(R)-TiO<sub>2</sub> nanoคอมโพลิต ในที่นี้ได้มีการสำรวจการเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของยางธรรมชาติ/คอมโพลิตนาโนคอมโพลิต (NR / n-TiO<sub>2</sub> (R)) ในการศึกษานี้การเตรียมอนุภาคนาโนใหญาเนี่ยมได้ออกไซด์ออกไซด์ (n-TiO<sub>2</sub> (R)) ได้รับการจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกโดย ultrasonication แล้วนำไปใช้กับยางธรรมชาติ (NR) การศึกษาอิทธิพลของ n-TiO<sub>2</sub> (R) ที่มีต่อประสิทธิภาพเชิงกลการป้องกันรังสียูวีและคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีต่อ *Escherichia coli* (*E. coli*) และ *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) ได้ถูกศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเบรียบเทียบคอมโพลิต NR และ NR / micro-TiO<sub>2</sub> (R) ก็ถูกจัดเตรียมและประเมินผลเข่นกัน จากการศึกษาพบว่าสุดยอดเชิงประกอบนาโนคอมพолิตของยางธรรมชาติ/rutile-TiO<sub>2</sub> (NR / n-TiO<sub>2</sub> (R)) ที่มีปริมาณของ n-TiO<sub>2</sub> (R) แตกต่างกัน n-TiO<sub>2</sub> (R) ที่มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยที่ 73 nm ได้รับการเตรียมจาก micro-TiO<sub>2</sub> (R) NR ถูกผสมเข้ากับ n-TiO<sub>2</sub> (R) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีในคุณสมบัติเชิงกลเข่นเดียวกับการป้องกันรังสียูวีและคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียประสิทธิภาพเชิงกลของคอมโพลิต NR/n-TiO<sub>2</sub> (R) ได้รับการปรับปรุงด้วยการเพิ่มปริมาณ n-TiO<sub>2</sub> (R) ให้สูงขึ้นถึงปริมาณที่เหมาะสมที่ 5 phr (สัดส่วนต่อ้อยส่วนของยาง) จากนั้นลดลง นอกจากนี้คอมโพลิต NR/n-TiO<sub>2</sub> (R) ที่เตรียมไว้นั้นมีสุดยอดป้องกันรังสียูวี ประเมินคุณสมบัติการป้องกันรังสียูวีของนาโนคอมพолิตโดยการวัดแบบการคุดซับคาร์บอนิลจากสเปกตรัม ATR-FTIR, การแตกร้าวของพื้นผิวและคุณสมบัติเชิงกลหลังจากการฉายรังสียูวี การปรากวัวดูของ n-TiO<sub>2</sub> (R) แสดงถึงการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญด้วยการฉายรังสี UV เมื่อเทียบกับ NR ที่ไม่ได้บรรจุ n-TiO<sub>2</sub> (R) ที่สำคัญกว่านั้นคอมโพลิต NR/n-TiO<sub>2</sub> (R) แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพกับ *Escherichia coli* (*E. coli*) และ *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) ซึ่งเป็นคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียที่แข็งแกร่งของ nanocomposites ที่เตรียมไว้ ปริมาณ 1 phr ของ n-TiO<sub>2</sub> (R) ในคอมโพลิต NR/n-TiO<sub>2</sub> (R) ที่เตรียมไว้สามารถใช้เป็นวัสดุต้านเชื้อแบคทีเรียได้

ในปี 2014 H. Ismail และคณะได้ศึกษาการเสริมฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของโฟมยางธรรมชาติ โดยการผสมกันกับอนุภาคนาโนชิ้นค์ออกไซด์ โลหะและออกไซด์ของโลหะเป็นสารต้านจุลชีพที่รู้จักกันดีมาเป็นเวลานาน หนึ่งในบรรดาโลหะต้านจุลชีพและอนุภาคออกไซด์ของโลหะหลายชนิดรวมถึง Silver, gold, aluminium, TiO<sub>2</sub>, MgO และ CuO โลหะออกไซด์ต้านจุลชีพที่รู้จักกันดีและโดดเด่นมากเนื่องจากคุณสมบัติที่น่าทึ่งของพวgnan แม้ว่ากลไกต้านเชื้อแบคทีเรียของนาโน ZnO ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่วัสดุนาโน ZnO ได้แสดงกิจกรรมต้านจุลชีพที่ดีในการใช้งานและในผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลไกที่สำคัญที่สุดในการฆ่าเชื้อจุลทรรศน์โดย ZnO คือการผลิตไออกไซด์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) จากการเกิดโพโตเคมีต้าโลติก การศึกษาบางชิ้นยังพบว่าการผลิตออกซิเจนปฏิกิริยา (ROS) โดยอนุภาคนาโน ZnO สามารถได้ตอบกับเซลล์แบคทีเรียและทำให้เซลล์ตายได้ ในบทความนี้มีการอธิบายการสังเคราะห์และคุณสมบัติของอนุภาคนาโน ZnO ที่รวมอยู่ในเมทริกซ์ของโฟมยางธรรมชาติ (NRLF) ที่ถูกปรับเปลี่ยนและการควบคุม NRLF ถูกผลิตขึ้นตามวิธีการผลิตที่รู้จักกันดีคือวิธี Dunlop ซึ่งเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้และประยุกต์ที่สุดในการทำ NRLF ตั้งแต่สมัยโบราณ การสังเคราะห์และการจำแนกกลักษณะของโฟมยางธรรมชาติของ ZnO-nanoparticle ซึ่งเป็นส่วนประกอบของยาง (NRLF) ได้อธิบายไว้ในบทความนี้ อนุภาคนาโน ZnO ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นสารก่อเจลปูนภูมิโดยการแทนที่อนุภาค ZnO-microsized ในขณะที่ตัวอย่างควบคุมของ NRLF ถูกสร้างขึ้นโดยไม่เพิ่มอนุภาค ZnO ได้ 1 กิจกรรมต้านเชื้อแบคทีเรียของตัวอย่าง NRLF ทดสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการทดสอบความไวต่อเชื้อ *Staphylococcus aureus* เชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและ *Escherichia coli* เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ NRLF ที่แก้ไขโดย nanosized ZnO มีการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในลักษณะที่แข็งแกร่งมาก

Boonchai Seentrakoon และคณะ ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของการป้องกันรังสี UV ที่เพิ่มขึ้นและการยับยั้งแบคทีเรียในยางธรรมชาติที่ผสมรูไทล์ เพื่อคุณของยางธรรมชาติมีข้อเสียบางประการ เช่น พันธะคู่

ในสายโซ่ของย่างธรรมชาติ ทำให้เกิดความว่องไวต่อความร้อน และแสง UV เป็นต้น ข้อเสียนี้ทำให้ย่างเกิดการเสื่อมสภาพเนื่องจากเกิด photo-oxidation ในพันธุ์คู่ที่มีอยู่ในสายโซ่ไม่หลุดลอก ดังนั้น จึงได้เติมสารดูดซับรังสี ญี่วี เช่น TiO<sub>2</sub> and ZnO นอกจากนั้นประสิทธิภาพของอนุภาคนาโน TiO<sub>2</sub> ยังสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้อีกด้วย

Kayano Sunada และคณะ ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนแผ่นพิล์มที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยแสง พบว่า ปริมาณเซลล์ที่ยังมีชีวิตของเชื้อ E.coli บนพื้นผิวของพิล์มลดลงตามพังก์ชันของเวลา แต่ได้ผลที่ไม่ชัดเจนเมื่อทดสอบวัสดุที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ในที่มีดหรือเมื่อใช้ conventional soda-lime glass (SLG) เป็นสารเคลือบผิวภายในการทดสอบด้วยรังสี UV แต่ในทางตรงข้าม เมื่อให้ความส่องสว่างบนพิล์มที่เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์แสดงให้เห็นการฆ่าเชื้อด้วยแสงเมื่อเซลล์มีความเข้มข้นเริ่มต้น  $2 \times 10^5$  CFU/ml เซลล์ถูกฆ่าอย่างสมบูรณ์ภายในเวลา 90 นาที ภายใต้สภาวะทดลอง

Yang Liu และคณะ ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการต้านเชื้อแบคทีเรียของพิม์ที่มีรูพรุน ได้ศึกษาพิล์มคอมโพสิตนี้เกี่ยวกับการทำงานของการต้านเชื้อแบคทีเรียโดยใช้ fluorescence label method โดยใช้ E.coli เป็นเชื้อในการทดสอบพิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนขนาดเล็กแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรีย เมื่อจากพื้นที่ผิวที่สูง ผลก็มีขนาดเล็ก ทำให้ว่องไวต่อปฏิกิริยามาก ดังนั้น การเติม Ag สามารถปรับปรุงความสามารถในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้

Chamorn Chawengkijwanich และ Yasuyoshi Hayata ศึกษาเกี่ยวกับพิล์ม oriented-polypropylene (OPP) ที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์นี้ได้รับการพัฒนาจากไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีขนาดของอนุภาคที่ต่างกันสองขนาด และทดสอบ E.coli ในหลอดทดลอง และทดสอบจริงภายใต้แสงประดิษฐ์สองชนิด คือ การทดสอบการยับยั้งเชื้อ E.coli ด้วยวิธีการใช้แสงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการฆ่าเชื้อของพิล์มเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ และการกระตุ้นด้วยแสง UVA จากหลอดแบบล์คลาร์ท์ด้วยพลังงานที่ค่อนข้างต่ำ ความเครียดออกซิเดชันที่เกิดจากอนุมูลอิสระของออกซิเจนภายในเซลล์ ซึ่งเกิดจากการทะลุผ่านของแสง UVA ทำให้เซลล์ของเชื้อ E. coli เสียหาย

T. Ali และคณะ ศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาและการยับยั้งการทำงานแบคทีเรียของอนุภาค Ti<sub>1-x</sub>Ag<sub>x</sub>O<sub>2</sub> ( $0.00 < x < 0.08$ ) ถูกสังเคราะห์โดยวิธีไฮดรอลิก ข้อมูลส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่า อนุภาคนาโนชิลเวอร์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและเป็นตัวยับยั้งการทำงานแบคทีเรียที่ตีมาก เช่น E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae และ Enterobacter Cloacae

## 2.4 สารเคมี อุปกรณ์และวิธีการวิจัย

### 2.4.1 สารเคมี


ตารางที่ 2.1 แสดงชนิดและคุณลักษณะของสารเคมี

สารเคมี	คุณลักษณะ	ผู้ผลิต
ยางแห้ง STR 5L	ความหนาแน่น : $0.93 \text{ g/m}^3$	P J RUBBER CO.,LTD.
กรดสเตียริก (Stearic acid)	ความหนาแน่น : $0.85 \text{ g/m}^3$ Appearance : White solid	GSP Product Co.,LTD
ชิ้งค์ออกไซด์ (ZnO)	ความหนาแน่น : $5.60 \text{ g/m}^3$ Appearance : White solid	GSP Product Co.,LTD
แคลเซียมคาร์บอเนต ( $\text{CaCO}_3$ )	ความหนาแน่น : $2.71 \text{ g/m}^3$ Appearance : white powder	-

ไดฟินิลกัวนิดีน (DPG)	ความหนาแน่น : 1.19 g/m <sup>3</sup> Characteristics : white crystalline powder	LINKWELL RUBBER CHEMICALS (QINGDAO) CO.,LTD.
ไดเบนโซ่ไทรอกซิลไดซ์ลไฟฟ์ (MBTS)	ความหนาแน่น : 1.54 g/m <sup>3</sup> ลักษณะ : ผงสีเหลืองอ่อน	CALDIC THAILAND LTD
น้ำมันพาราฟิน (Paraffin oil)	ความหนาแน่น : 0.90 g/m <sup>3</sup> ลักษณะ : ของเหลวใส	Made in China
ซัลเฟอร์ (Sulfur)	ความหนาแน่น : 2.0 g/m <sup>3</sup> ลักษณะ : ของแข็งสีเหลือง	GSP Product Co.,LTD
นาโนซิงค์ออกไซด์ (nano-ZnO)	ความหนาแน่น : 5.60 g/m <sup>3</sup> Nanopowder <100 nm particle size Appearance : White powder	Sigma-Aldrich Pte. Ltd.
นาโนไททาเนียมไดออกไซด์ (nano-TiO <sub>2</sub> )	ความหนาแน่น : 4.26 g/m <sup>3</sup> Nanopowder 21 nm particle size Appearance : White powder	Sigma-Aldrich Pte. Ltd.
Potato dextrose agar (PDA)	เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่ประกอบด้วยมันฝรั่ง และน้ำตาลเดกโกรส	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.
Nutrient agar (NA)	เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย โดยทั่วไป ประกอบด้วย เปป์โตน สารสกัดจากเนื้อ/สารสกัดจากเยลลี่สต์ รุ่น NaCl	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.
Muller Hinton broth (MHB)	เป็นสื่ออาหารเลี้ยงเชื้อ ประกอบด้วย สารสกัดจากเนื้อ เคซีน ไฮโดรไลสิต แป้ง รุ่น	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.
<i>Escherichia coli</i>	สายพันธุ์ ATCC 25922	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	สายพันธุ์ ATCC 25923	-
<i>Aspergillus niger</i>	สายพันธุ์ ATCC 6275	-

#### 2.4.2 วิธีการบดผสม

เตรียมยางธรรมชาติ STR 5L และสารเคมีในปริมาณที่แทรกต่างกัน (แสดงดังตารางที่ 1) นำยางลงไปบดผสมในเครื่อง Internal Mixer โดยกำหนดความเร็วของสกรูที่ 60 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลา 2 นาที แล้วเติมสารตัวกรະดุน กรดสเตียริกและซิงค์ออกไซด์ ลงไปบดผสมอีก 2 นาที หลังจากนั้นจึงเติมสารตัวเติม แคลเซียมคาร์บอเนต น้ำมันพาราфин และสารยับยั้งเชื้อราและเชือแบคทีเรีย นาโนซิงค์ออกไซด์ หรือนาโนเทาเนียมไดออกไซด์ ลงไปแล้วบดผสมต่ออีก 2 นาที หลังจากนั้นจึงเติมสารตัวเร่งและสารวัลคานิช DPG, MBTS และชัลเพอร์ บดผสม 2 นาที แล้วจึงนำยางที่บดผสมเสร็จแล้วออกจากเครื่องและนำไปรีดให้เป็นแผ่นด้วยเครื่อง Tow-Roll-Mill ทึ้งให้เย็นแล้วนำไปเก็บในตู้แข็ง เพื่อรอขึ้นรูปและนำไปทดสอบสมบัติเชิงกล และสมบัติการต้านทานต่อเชื้อราและเชือแบคทีเรีย



รูปที่ 2.2 ขั้นตอนการบดผสมและขึ้นรูปยางคอมปาวด์


ตารางที่ 2.2 แสดงองค์ประกอบสารเคมีและปริมาณที่ใช้ในการบดผสม

องค์ประกอบ	phr		
สูตรยาง	Control	Normal	Micro-ZnO
STR 5L	100	100	100
Stearic acid	1	1	1
ZnO	-	3	6,9

CaCO <sub>3</sub>	80	80	80
Paraffin oil	5	5	5
DPG	0.3	0.3	0.3
MBTS	2.5	2.5	2.5
Sulfur	1	1	1
nano-TiO <sub>2</sub>	-	-	-
nano-ZnO	-	-	-
รวม	189.8	192.8	195.8, 198.8




รูปที่ 2.3 ลักษณะเครื่อง Internal Mixer




รูปที่ 2.4 ลักษณะเครื่อง Tow-Roll-Mill

#### 2.4.3 วิธีการเตรียมตัวอย่างและการทดสอบสมบัติเชิงกล

นำยางคอมปาวด์ที่เตรียมไว้แล้วไปหาเวลาการคงรูปด้วยเครื่อง Moving Die Rheometer (MDR) และจึงนำยางคอมปาวด์ที่ทราบเวลาในการคงรูปแล้วไปขึ้นรูปด้วยเครื่อง Compression molding ตามแม่พิมพ์ของเครื่องทดสอบต่างๆ ดังรูปที่ 4




รูปที่ 2.5 ลักษณะเครื่อง Compression molding



รูปที่ 2.6 (a) ชิ้นทดสอบความต้านทานต่อการขัดถู (b) ชิ้นทดสอบ Compression set (c) ชิ้นทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง


#### 2.4.4 วิธีการเตรียมตัวอย่างและการทดสอบการต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย

ขั้นรุปแบบปั่นด้วยเครื่อง Compression molding โดยใช้แม่พิมพ์ของชิ้นทดสอบ Tensile strength แล้วตัดให้มีขนาด  $1 \text{ cm}^2$  นำไปทดสอบประสิทธิภาพการต้านทานเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียกับเชื้อ *Aspergillus niger*, *Escherichia coli* และ *Staphylococcus aureus* โดยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้ทำตามที่อธิบายไว้ในวิธีการดังต่อไปนี้ เตรียม Mueller hinton Broth ไว้และเติมเชื้อ *S. aureus* ลงไปภายในตู้อบ 37 °C นาน 24 ชั่วโมงในตู้บ่อบนเครื่องเวลาสำหรับการเพาะเชื้อ ให้ได้ 0.5 McFarland ด้วย OD600 จากนั้นนำ 100  $\mu\text{L}$  ของแบคทีเรียนน้ำ母液และทำให้กระจายอย่างสม่ำเสมอบนจานวัฒน์ Muller Hinton วางชิ้นยางขนาด  $1 \text{ cm}^2$  ลงบนจานเชื้อ นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทำการสังเกตและบันทึกผลโดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย (Inhibition zone) ของแผ่นยางที่วางลงไป และทำขั้นตอนเดียวกันนี้กับเชื้อแบคทีเรีย *E. coli*



รูปที่ 2.7 วิธีทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อแบคทีเรีย

ทดสอบประสิทธิภาพในการต้านเชื้อรา โดยนำเชื้อ *Aspergillus niger* มาเลี้ยงบนอาหาร Potato dextrose agar (PDA) ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 วัน จากนั้นเตรียมสารแขวนลอยของสปอร์เชื้อรา (Spore suspension) ด้วยการเติมน้ำกลั่นปลอดเชื้อลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ แล้วใช้ท่วงเชือขุดสปอร์บนผิวน้ำอาหารนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อยกเอาราสีของเชื้อราออก เติม Tween 20 จำนวน 2-3 หยด เขย่าให้เข้ากัน นำสารแขวนลอยของสปอร์เชื้อราไปตรวจนับจำนวนสปอร์ด้วย Haemacytometer แล้วปรับด้วยน้ำกลั่นปลอดเชื้อให้มีความเข้มข้นที่  $10^6$  สปอร์/มลลิลิตร ( $(\text{จำนวนสปอร์}/5) \times (1/4) \times 10^6$ ) ปีเปตสารแขวนลอยของเชื้อรา ปริมาตร 1 มลลิลิตร ลงในหลอดอาหาร PDA ปริมาตร 9 มลลิลิตร เขย่าให้ผสมกันด้วยเครื่อง Vortex Mixer จากนั้นเทลงบนอาหาร PDA ที่แข็งตัวแล้วในจานอาหารเลี้ยงเชื้อทิ้งไว้ให้อาหารแข็งและผิวน้ำอาหารแห้ง นำแผ่นยางที่เตรียมไว้มาวางบนผิวน้ำอาหาร และบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 ชั่วโมงทำการสังเกตและบันทึกผลโดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณการยับยั้งการเจริญเติบโต (Inhibition zone) ของเชื้อรา



รูปที่ 2.7 วิธีทดสอบประสิทธิภาพการด้านเชื้อรา

#### 2.4.5 เครื่องมือและสภาวะที่ใช้ในการทดสอบ

หลังจากทำการบดผสมยางกับสารเคมีเรียบร้อยแล้วจะต้องนำไปทดสอบหาสมบัติเชิงกลและประสิทธิภาพการด้านทางเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย โดยการทดสอบสมบัติเชิงกลของยางมีดังนี้ สมบัติความทนทานต่อแรงดึง (Tensile strength) ความทนทานต่อการสึกหรอ (Abrasion resistance) การยุบตัวเนื่องจากแรงกด (Compression set) การเร่งการเสื่อมอายุ (Ageing Deterioration) และความแข็ง (Hardness) (แสดงในตารางที่ 3)

ตารางที่ 2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบสมบัติของยางคงรูป

เครื่อง	ผู้ผลิต	รุ่น
Tensile	CG Engineering Ltd.,Part.	A024A
DIN Abrasion	Go Tech Engineering Co Ltd	GT-7012-D
Compression set	-	-
Hot Air Oven	Becthai Bangkok Equipment & Chemical Co., Ltd.	VF260
Shore Durometer	B.N.C.TOOLING Co.,Ltd.	SLX-A
Incubator	Sheldon Manufacturing, Inc.	1915
Moving Die Rheometer	MICRO VISION ENTERPRISES	577
Internal Mixer	CHAREON TUT Co.,Ltd.	MX500-TQ
Compression Machine	CHAREON TUT Co.,Ltd.	PR1D-W280L280
Tow-Roll Mill	CHAREON TUT Co.,Ltd.	ML-D200L450
VIS Spectrophotometer	Mesu Lab Instruments (Guangzhou) Co.,Ltd	ME-V1200

### 3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

#### 3.1 ผลของสารตัวเติมที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกล

##### 3.1.1 ชนิดของสารตัวเติม

ผลการทดลองระหว่าง China Clay กับ Calcium carbonate ในปริมาณ 60 phr พบว่า China Clay ให้ความแข็งที่  $44 \pm 1$  Shore A แต่ Calcium carbonate ให้ความแข็งที่  $48 \pm 1$  Shore A ซึ่งใกล้เคียงกับมาตรฐาน นogr.2377-2551 ที่กำหนดและเป็นสารตัวเติมที่ช่วยเพิ่มปริมาณเนื้อยางคอมปาวด์ ช่วยลดต้นทุนเจ้าได้เลือกสูตรยางที่ใช้ Calcium carbonate เป็นสารตัวเติมมาทำการทดลองต่อในงานวิจัยครั้งนี้

##### 3.1.2 ปริมาณของสารตัวเติม

ในการทดลองนี้ใช้ Calcium carbonate เป็นสารตัวเติมในสูตรยาง โดยทดลองด้วยการเปรียบเทียบปริมาณของสารตัวเติมเป็น 60, 70 และ 80 phr ทำการทดสอบและขึ้นรูปเพื่อทดสอบความแข็งของยางแต่ละสูตร และมีผลการทดลองดังตารางที่ 3.1 ซึ่งความแข็งและสมบัติเชิงกลที่ต้องการตามมาตรฐาน นogr. 2377-2551 คือ สมบัติของสูตรยางที่มีปริมาณสารตัวเติม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกสูตรยางที่มีปริมาณสารตัวเติม 80 phr ไปทำการทดลองต่อในขั้นตอนถัดไป เนื่องจากได้มีการทดลองสัมผัสแล้วให้ความรู้สึกที่เหมาะสมแก่การใช้งาน

ตารางที่ 3.1 แสดงผลการทดสอบสูตรยางที่มีปริมาณสารตัวเติมแตกต่างกัน

สูตรยาง/สมบัติ	60 phr	70 phr	80 phr	มาตรฐาน นogr.
Hardness (Shore A)	46	48	49	$50+5, -4$
Tensile strength (MPa)	16	15	14	$\geq 4$
Compression set (%)	12	14	15	$<40\%$
Abrasion ( $\text{mm}^3$ )	41.3245	40.3233	45.6557	$<500$

### 3.2 ผลของไมโครซิงค์ออกไซด์ต่อสมบัติเชิงกลและการยับยังเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย


จากการทดลองพบว่า สมบัติเชิงกลของยางคงรูปไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสูตรที่เดิมซิงค์ออกไซด์ในปริมาณปกติ (แสดงในตารางที่ 3.2) ประสิทธิภาพในการยับยังเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียของซิงค์ออกไซด์ (แสดงในตารางที่ 3.3) พบว่าสามารถยับยังเชื้อรา *A. niger* ได้เป็นอย่างดี และในเชื้อแบคทีเรียสามารถยับยังได้ทั้งเชื้อ *S. aureus* และ *E. coli* แต่เกิดไขชนยับยังให้มองเห็นได้เพียงเล็กน้อย แสดงว่า ซิงค์ออกไซด์ขนาดไมโครไซด์สามารถยับยังเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้เข้มกับซิงค์ออกไซด์ขนาดอนุภาคนาโนแต่ประสิทธิภาพต่ำกว่าเนื่องจาก ขนาดอนุภาคนาโนจะมีพื้นที่ผิวมากกว่าทำให้เกิด ROH ได้ดีจึงทำให้ประสิทธิภาพในการยับยังสูงกว่า

ตารางที่ 3.2 แสดงสมบัติเชิงกลของยางคงรูปที่เดิมไมโครซิงค์ออกไซด์

สมบัติเชิงกล	ไมโครซิงค์ออกไซด์		
	3 phr	6 phr	9 phr
Hardness (Shore A)	49	48	49
Compression set (%)	15.35	21.74	13.05

ตารางที่ 3.3 แสดงผลการยับยังเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียของไมโครซิงค์ออกไซด์

สูตรยางคงรูป	Inhibition zone (mm)					
	<i>Escherichia coli</i>		<i>Staphylococcus aureus</i>		<i>Aspergillus niger</i>	
	48 h	72 h	48 h	72 h	48 h	72 h
Micro-Zno 3 phr	9.5	12.5	10.5	12	24	25
Micro-Zno 6 phr	10.5	12	10.5	11.5	23	23.5
Micro-Zno 9 phr	11.5	13	9.5	11	28	28.5



รูปที่ 3.1 แสดงผลการยับยั้งเชื้อราและเชื้อบакทีเรียของไมโครจิงค์ออกไซด์

- ผลการยับยั้งเชื้อ *E. coli*
- ผลการยับยั้งเชื้อ *S. aureus*
- ผลการยับยั้งเชื้อ *A. niger*

#### 4. สรุปและข้อเสนอแนะ

ยางแผ่นปูพื้นห้องน้ำยับยังเชือราและเชือแบคทีเรียสามารถเตรียมได้ด้วยการนำยางธรรมชาติมาผสานกับนาโนซิงค์ออกไซด์และนาโนไททาเนียมได้ออกไซด์ และใช้สารตัวเติมเป็นแคลเซียมคาร์บอนเจลจำนวน 80 phr นำไปเป็นรูปด้วยแม่พิมพ์โลหะที่มีการออกแบบให้มีร่องรอยบนพื้นผิวชั้นนอก ทำให้น้ำไหลเข้าผ่านผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เมื่อผู้ใช้งานเป็นผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีความต้องการความยืดหยุ่นสูง เช่นเด็กทารก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ฯลฯ มีความเหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นยางปูพื้นกันลื่นในห้องน้ำ สามารถยืนยันได้จากการทดสอบความแข็ง (Hardness) ความต้านทานต่อแรงกดอัด (Compression set) ความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile strength) และความทนทานต่อการขัดถู (Abrasion resistant) และสามารถยืนยันประสิทธิภาพการยับยังเชือราและเชือแบคทีเรียได้ด้วยการทดสอบกับเชื้อร่า *A. niger* และเชือแบคทีเรียแกรมลบ *S. aureus* และแกรมลบ *E. coli* โดยสังเกตจากโซนยับยัง (Inhibition zone) ที่เกิดขึ้นรอบๆแผ่นยาง พบร่วมกับผู้ที่ไม่สามารถยับยังเชือรา *A. niger* ได้เป็นอย่างดี และสามารถยับยังเชือแบคทีเรียได้ทั้งเชือ *S. aureus* และ *E. coli* แต่การยับยังจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในเชือ *S. aureus* ประสิทธิภาพการยับยังนี้เกิดขึ้นจากการที่อนุภาคนาโนทั้งสองชนิดสามารถแตกตัวแล้วเกิดเป็น Reactive Oxygen Species (ROS) ซึ่งเข้าไปทำปฏิกิริยากับผนังเซลล์ของเชือ ทำให้เซลล์เสียหายและตายในที่สุด ไมโครซิงค์ออกไซด์สามารถยับยังเชือราและเชือแบคทีเรียได้แม้ในปริมาณมากถึง 6 phr จึงสรุปได้ว่า แผ่นยางที่ผสานสารนาโนซิงค์ออกไซด์และนาโนไททาเนียมได้ออกไซด์สามารถนำมาผลิตเป็นแผ่นยางปูพื้นกันลื่นในห้องน้ำต้านทานเชื้อร่าและเชือแบคทีเรียได้

## 5. เอกสารอ้างอิง

- [1] Boonchai Seentrakoon, Banja Junhasavasdikul, Warinthon Chavasiri, Enhanced UV-protection and antibacterial properties of natural rubber/ rutile- TiO<sub>2</sub> nanocomposites, *Polymer Degradation and Stability* 98 (2013) 566-578.
- [2] Kayano Sunada, Toshiya Watanabe, Kazuhito Hashimoto, Studies on photokilling of bacteria on TiO<sub>2</sub> thin film, *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry* 156 (2003) 227–233.
- [3] Yang Liu, Xiaolei Wang, Fan Yang, Xiurong Yang, Excellent antimicrobial properties of mesoporous anatase TiO<sub>2</sub> and Ag/TiO<sub>2</sub> composite films, *Microporous and Mesoporous Materials* 114 (2008) 431– 439.
- [4] Chamorn Chawengkijwanich, Yasuyoshi Hayata, Development of TiO<sub>2</sub> powder- coated food packaging film and its ability to inactivate Escherichia coli in vitro and in actual tests, *International Journal of Food Microbiology* 123 (2008) 288–292.
- [5] T. Ali, Ateeq Ahmed, Umair Alam, Imran Uddin, P. Tripathi, M. Muneer, Enhanced photocatalytic and antibacterial activities of Ag-doped TiO<sub>2</sub> nanoparticles under visible light, *Materials Chemistry and Physics* 212 (2018) 325-335.
- [6] Tiller JC, Liao CJ, Lewis K & Klibanov AM (2001) Designing surfaces that kill bacteria on contact. *Proc Natl Acad Sci USA* 98: 5981–5985[14] Koper OB, Klabunde JS, Marchin GL, Klabunde KJ, Stoimenov P & Bohra L (2002) Nanoscale powders and formulations with biocidal activity toward spores and vegetative cells of *Bacillus* species, viruses, and toxins. *Curr Microbiol* 44: 49–55
- [7] Nicole Jones, Binata Ray, Koodali T. Ranjit & Adhar C. Manna. (2007) Antibacterial activity of ZnO nanoparticle suspensions on a broad spectrum of microorganisms. *FEMS Microbiol Lett* 279 71–76
- [8] Amna Sirelkhatim, Shahrom Mahmud, Azman Seen, Noor Haida Mohamad Kaus, Ling Chuo Ann, Siti Khadijah Mohd Bakhori, Habsah Hasan, Dasmawati Mohamad. (2015) Review on Zinc Oxide Nanoparticles: Antibacterial Activity and Toxicity Mechanism. *Nano-Micro Lett.* 7(3):219–242
- [9] Yage Xing, Xihong Li, Li Zhang, Qinglian Xu, Zhenming Che, Weili Li, Yumin Bai, Ke Li. (2012) Effect of TiO<sub>2</sub> nanoparticles on the antibacterial and physical properties of polyethylene-based film. *Progress in Organic Coatings* 73, 219– 224
- [10] Sabriye Pişkin, Arzu Palantöken, and Müge Sarı Yılmaz. (2013) Antimicrobial Activity of Synthesized TiO<sub>2</sub> Nanoparticles. International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology (ICETET'2013)
- [11] Indrajith U. Rathnayake, Hanafi Ismail, Channa R. De Silva, Nalin Dammika Darsanasiri, Indrani Bose. (2015) Antibacterial effect of Ag-doped TiO<sub>2</sub> nanoparticles incorporated natural rubber latex foam under visible light conditions. *Iran Polym J* 24:1057–1068

- [12] Rathnayake W, Ismail H, Baharin A, Darsanasiri A, Rajapakse S (2012) Synthesis and characterization of nano silver based natural rubber latex foam for imparting antibacterial and anti-fungal properties. *Polym Test* 31:586–592
- [13] Rathnayake I, Ismail H, Azahari B, Darsanasiri ND, Rajapakse S (2012) Synthesis and characterization of nano-silver incorporated natural rubber latex foam. *Polym Plast Technol Eng* 51:605–611
- [14] Rathnayake I, Ismail H, Azahari B, Bandara C, Rajapakse S (2013) Novel method of incorporating silver nanoparticles into natural rubber latex foam. *Polym Plast Technol Eng* 52:885–891
- [15] Boonchai Seentrakoon, Banja Junhasavasdikul, Warinthon Chavasiri.(2013) Enhanced UV-protection and antibacterial properties of natural rubber/rutile-TiO<sub>2</sub> nanocomposites. *Polymer Degradation and Stability* 98, 566-578
- [16] W. G. I. U. Rathnayake, H. Ismail, A. Baharin, I. M. C. C. D. Bandara, Sanath Rajapakse.(2014) Enhancement of the Antibacterial Activity of Natural Rubber Latex Foam by the Incorporation of Zinc Oxide Nanoparticles. *J. Appl. Polym. Sci.* 131, 39601
- [17] Yuan He, Guohe Huang, Chunjiang An, Jing Huang, Peng Zhang, Xiujuan Chen, Xiaying Xin.(2018) Reduction of Escherichia Coli using ceramic disk filter decorated by nano-TiO<sub>2</sub>: A low-cost solution for household water purification. *Science of the Total Environment* 616–617, 1628–1637

## 6. ประวัตินักวิจัย

1. นาย ศิริวัฒน์ ระดาบุตร  
Mr. Siriwat radabutra
2. 5340400117213
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 85 ถ.สุดลมาร์ค ตำบลเมืองครึ่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 045-353401, siriwatubu@gmail.com

5.

ระดับปริญญา	สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จ	สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์	พ.ศ. 2556	มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์	พ.ศ. 2551	มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	พ.ศ. 2544	มหาวิทยาลัยอุบล

### 6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากผู้อพิการศึกษา)

การและการยึดติด, การปรับแต่งพอลิเมอร์และยางธรรมชาติ

### 7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ


#### 7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย

1. โครงการการสังเคราะห์กาวโนเลกูลเล็กจากยางธรรมชาติ (หัวหน้าโครงการ)
2. ทุนการศึกษาของศูนย์นวัตกรรมทางเคมี โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี (หัวหน้าโครงการ)
3. โครงการการสังเคราะห์กาวสูตรน้ำที่ปลดภัยสำหรับผู้สูงอายุ (หัวหน้าโครงการ)
- 7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทำเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)


#### International publication in ISI web of science

1. S. Radabutra, S. Saengsuwan, P. Khemtong, S. Sangya. Polymer bulletin, 77 (2020) 2737–2747
2. S. Radabutra, K. Mahasith, S. Saengsuwan, R. Jitchat. Journal of Adhesion Science and Technology. 32 (2018) 115-124
3. S. Radabutra, S. Saengsuwan, R. Jitchati, M. Kalapat. Journal of Adhesion Science and Technology, 31 (2017) 2682–2696
4. W. Klysuban, S. Thanawan and S. Radabutra, Nuclear Instruments and Method in Physic Research section A 582 (2007) 242-244.
5. S. Thanawan, S. Radabutra, P. Thamasirianunt, T. Amornsakchai and K. Suchiva, Ultramicroscopy 109 (2009) 189–192
6. S. Radabutra, S. Thanawan and T. Amornsakchai, European Polymer Journal 45 (2009) 2017–2022


## 7. ภาคผนวก



รูปที่ 7.1 การออกแบบแม่พิมพ์



รูปที่ 7.2 แม่พิมพ์สำเร็จรูปที่ผ่านการออกแบบ



รูปที่ 7.3 แผ่นยางปูพื้นที่ผ่านการขีนรูป

8. ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ กิจกรรมที่ดำเนินการมาและผลที่ได้รับตลอดโครงการ

กิจกรรม	เดือนที่				
	1	2	3	4	5
1. ออกแบบแม่พิมพ์และจัดทำแม่พิมพ์ ผลที่ทำได้จริง	x	x	x		
2. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และทดสอบการใช้งาน ผลที่ทำได้จริง				x	x

### 9. รายงานการเงิน

รายการ	จำนวนเงิน
<b>ค่าใช้สอย</b>	
1. ค่าจ้างเกี่ยวกับแม่พิมพ์	10,000
<b>ค่าวัสดุ</b>	
1. ค่าวัสดุทำแม่พิมพ์	40,000
<b>รวมงบประมาณที่ใช้</b>	<b>50,000</b>

