

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การเตรียมวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกจากเปลือกข้าวกลับ

Preparation of Thermoelectric Materials from Rice Hush Ash

คณบดีวิจัย

นายคุภกร ภู่เกิด

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2548

(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย น.อ. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

คำนำ

การวิจัยเรื่อง การเตรียมวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริกจากถ่านแกลบ เป็นงานที่ดำเนินการเพื่อมุ่งเน้นการนำวัสดุห้องถัง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่ยั่งยืน โดยอาศัยหลักการที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กตริก ซึ่งใช้หลักการพันหรือเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างตำแหน่งของวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก การวิจัยในครั้งนี้พบว่าวัสดุที่เตรียมได้มีปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก แต่ยังมีความไม่คงที่ เนื่องจากการวัดบางครั้งสัมประสิทธิ์ซีเบค(Seebeck coefficient) มีค่าค่อนข้างสูง บางครั้งมีการแปรผันตัวเกิดขึ้น หากได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนา คาดว่าจะประสบผลสำเร็จในอนาคตต่อไป

ศุภกร ภู่เกิด

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยเรื่อง การเตรียมวัสดุเทอร์โนอิเล็กตริกจากถ้าแกลบ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้กรุณาให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาฟิสิกส์ ที่ทำการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการดำเนินงาน ขอขอบคุณ ดร.สมชัย เกียรติajanรชัย ที่ได้กรุณาให้ยืมอุปกรณ์ในการตรวจวัดสมบัติทางเทอร์โนอิเล็กตริกของวัสดุตัวอย่าง ไว้ในโอกาสนี้

ศุภกร ภู่เกิด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติของวัสดุที่เตรียมจากถ่านแกลบ โดยการเผาถ่านแกลบและกระ吝ะพร้าวรวมกันที่อุณหภูมิต่างๆ แล้วเจือด้วยโลหะออกไซด์ จากการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าพบว่า มีความต่างศักย์ไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ห้องสองด้านของวัสดุ เมื่อนำไปวัดค่าแรงดันไฟฟ้าเทียบกับความแตกต่างของอุณหภูมิห้องสองด้านพบว่าสามารถวัดค่าสัมประสิทธิ์เบคได้ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้ยังมีการแปรผันไปมาในบางตำแหน่ง จากผลการวัดที่ได้ ทำให้คาดได้ว่าวัสดุที่เตรียมจากถ่านแกลบมีสมบัติบ่งชี้ความเป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก

Abstract

This research is study of the properties of materials prepared from rice hush ash. The materials made from burning rice husk ash and coconut shell at different temperature. There are some metals oxide doped in these materials. Then we pressed to form pellet samples. The electrical properties of these is measured. There are voltage between both sides of these materials. The electromotive force is found when a different temperature is applied on both sides of pellet samples. The Seebeck coefficient can be detected. The results indicate that these materials may be thermoelectric materials.

สารบัญเรื่อง

หน้า

คำนำ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทคัดย่อภาษาไทย	ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ง
1. บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา	1
1.2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	2
1.3 วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย	5
2. วิธีดำเนินการวิจัย	6
3. ผลการทดลอง	9
4. อภิปรายผลการทดลอง	15
5. สรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย	17
บรรณานุกรม	18
ภาคผนวก	19
ประวัตินักวิจัย	24

สารบัญตาราง

หน้า

ตาราง 3.1 แสดงองค์ประกอบของวัสดุที่เตรียมได้ (รวม background) 10

ตาราง 3.2 แสดงองค์ประกอบของวัสดุที่เตรียมได้ (ไม่รวม background) 10

สารบัญภาพ

	หน้า
รูปที่ 3.1 แสดง Peak X-ray diffraction วัสดุที่เตรียมได้	9
รูปที่ 3.2 แสดงผลการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าเทียบกับอุณหภูมิระหว่าง 22-40 °C	11
รูปที่ 3.3 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เบคของวัสดุที่เจือ ด้วยเจอร์มาเนียมออกไซด์	12
รูปที่ 3.4 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เบคของวัสดุที่เจือ ด้วยไนโตรอนออกไซด์	12
รูปที่ 3.5 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เบคของวัสดุที่เจือ ด้วยฟอสฟอรัสออกไซด์	13
รูปที่ 3.6 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เบคของวัสดุที่เจือ ด้วยไนโตรอนออกไซด์รวมกับฟอฟอรัสออกไซด์	13
รูปที่ 3.7 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เบคของวัสดุที่เจือ ด้วยออกไซด์	13

1. บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา


จากสภาพการณ์ปัจจุบัน พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งได้จากปีโตก็เสื่อมกำลังมีราคาสูง และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งหากอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงยังสูงเช่นนี้ คาดการว่าในอนาคตจะหมดไปจากโลกภายในระยะเวลา 30 – 50 ปี ดังนั้นหลาย ๆ ประเทศจึงพยายามค้นคว้าหาพลังงานทดแทน ซึ่งอยู่ในรูปของพลังงานยั่งยืน (Sustainable Energy) ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้ผิวโลก และพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Fuel Cell) เป็นต้น อย่างไรก็ตามเรา จะเห็นได้ว่าการใช้พลังงานต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายรูปพลังงานนั้น โดยเกือบทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนรูปพลังงานต่างๆ มาเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้า หากเราสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานปัจจุบันภูมิภาคเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจะทำให้สามารถลดระยะเวลาและงบประมาณค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาล คำว่าพลังงานปัจจุบันจะหมายถึงพลังงานซึ่งเป็นพลังงานตั้งต้น เช่น พลังงานความร้อน และพลังงานแสงหรือรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ หากเปลี่ยนมาเป็นพลังงานทุกภูมิภาคจะหมายถึงพลังงานที่สะสม อาจอยู่ในรูปพลังงานศักย์ในพืชซึ่งเราจะนำพลังงานที่สะสมอยู่ในพืชมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวล (Bio Mass) เช่น การผลิตแอลกอฮอล์โดยการหมักพืช การอาชีวมวลเพื่อผลิตความร้อนแล้วนำความร้อนมาต้มน้ำเพื่อหมุนเครื่องจักร ในการไม่ผลิตกระแสไฟฟ้า ตัวอย่างที่กล่าวถึงนี้จะเป็นการนำพลังงานทุกภูมิภาคใช้ ซึ่งจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงขึ้น หรือบางครั้งการผลิตต้องใช้เนื้อที่ในการปลูกพืชชีวมวลเพื่อการผลิตงานเป็นจำนวนมากมากมหาศาล

แกลบข้าวเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ประโยชน์ส่วนใหญ่จะนำมาเผาแล้วนำไปผสมดินเพื่อใช้สำหรับเตรียมดินในแปลงเพาะชำพืชต่างๆ องค์ประกอบส่วนใหญ่ของแกลบข้าวจะประกอบไปด้วยซิลิกอน dioxide (SiO_2) หรือซิลิกาประมาณ 20-25% และสารอินทรีย์ประมาณ 75-80 % เมื่อนำแกลบข้าวไปเผาจะได้ถ่านแกลบซึ่งประกอบด้วยซิลิกอน dioxide ประมาณ 80-90% หรือมากกว่านั้นหากผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์สูง[1-2] ซิลิกอน dioxide ที่ได้จากถ่านแกลบที่มีความบริสุทธิ์สูงจะเป็นสารตั้งต้นสำหรับการเตรียมซิลิกอนที่ใช้ในการทำเซลล์แสงอาทิตย์[3-4] เมื่อนำซิลิกอนมาร่วมกับสารกึ่งตัวนำบางชนิดจะทำให้เกิดเป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าได้[5-6] การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเกิดจาก原理การซีเบ็ค (Seebeck effect) และ原理การไฟล์เตียร์ (Peltier effect) ซึ่งผันกลับจากไฟฟ้าเป็นความร้อนโดยกระแสอิเล็กตรอน[7] สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย จะต้องอยู่ริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลก ซึ่งได้รับรังสีพลังงานความร้อน

และแสงจากดวงอาทิตย์เกือบตลอดทั้งปี หากเราสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานจากดวงอาทิตย์ เช่น พลังงานแสง หรือพลังงานความร้อน มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยตรง จะเป็นประโยชน์ในด้านพลังงานของประเทศไทยย่างยิ่ง กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนซึ่งเรียกว่า ไฟฟ้าเชิงความร้อน(Thermoelectricity)เป็นการนำพลังงานความร้อนมาเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า การเตรียมวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริกจากถ่านแกลบ เป็นการขึ้นรูปเธรามิกส์วัสดุเทอร์โมอิเล็กตริกจากถ่านแกลบที่แตกต่างไปจากการใช้โลหะซึ่งมีการผู้กร่อนได้ง่ายเมื่อเกิดออกไซด์ นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากวัสดุห้องถังที่ยังไม่มีหน่วยงานใดมีการพัฒนาทางด้านนี้ การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าเชิงความร้อนมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นทางเลือกใหม่ในการผลิตเป็นพลังงานทดแทนต่อไปในอนาคตข้างหน้า

1.2 ทฤษฎีและกรอบคิดของโครงการวิจัย

ไฟฟ้าเชิงความร้อนถูกค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ชื่อ T.J. Seebeck เมื่อปี ค.ศ. 1823 โดยพบว่า จะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้นในวงจรที่ประกอบด้วยเส้นลวดที่เชื่อมต่อกันด้วยโลหะที่แตกต่างกัน 2 ชนิด เมื่ออุณหภูมิที่โลหะทั้ง 2 ชนิด แตกต่างกัน ซึ่งเรียกว่าปรากฏการณ์เบค และในทศวรรษถัดมา นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส J.C.A. Peltier ก็พบว่าอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ผ่านของแข็งจะสามารถนำความร้อนจากปลายด้านหนึ่งของวัสดุมาบัญปลาญอีกด้านหนึ่งได้ เรียกว่าปรากฏการณ์เพลเตียร์ ซึ่งเป็นการผันกลับของความร้อนเชิงไฟฟ้า ปรากฏการณ์เบค แสดงได้ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 แสดงภาพวงจรไฟฟ้าเชิงความร้อนซึ่งประกอบด้วยลวดตัวนำ A และ B โดยมีอุณหภูมิที่ร้อยเชื่อมต่อเป็น T_1 และ T_2

การประยุกต์รังสรรค์แก๊สตุดของไฟฟ้าเชิงความร้อน (Thermoelectricity , TE) ก็คือการทำหัววัดอุณหภูมิตัวอย่าง เช่น เทอร์โมคัพเบิล (Thermocouple) ทำเป็นรอยเชื่อมอย่างจ่ายๆ ของโลหะ 2 ชนิดที่แตกต่างกัน ตามที่ก่อตัวถึงแล้วว่าภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงความร้อน จะมีการไหลของประจุ ซึ่งสามารถจะพาความร้อนจากด้านหนึ่งของวัสดุไปยังอีกด้านหนึ่งได้ อัตราการไหลของความร้อนต่อระยะและจะเป็นคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่เรียกว่า สัมประสิทธิ์เพลเทียร์(Peltier coefficient) และจะมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติภายในตามธรรมชาติ (Intrinsic Property) ที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์ซีเบค(Seebeck coefficient) สัมประสิทธิ์ซีเบคและสัมประสิทธิ์เพลเทียร์ จะสามารถทำนายปรากฏการณ์หรือผลทางไฟฟ้าเชิงความร้อนที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือความเย็น ในตัวนำที่เป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอด เมื่อกระแสไฟ流ผ่านความยาวของตัวนำจะทำให้เกิดเกรดียนท์ของอุณหภูมิ ผลทั้งสามอย่างสามารถเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามสมการอย่างง่ายดังนี้

$$S = V/T \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

เมื่อ T เป็น เกรเดียนท์ของอุณหภูมิในของแข็ง


V เป็น ความต่างศักย์ไฟฟ้า ซึ่งมีทิศทางตรงข้ามกัน T
อัตราส่วน V/T จะนิยามว่าเป็น สัมประสิทธิ์ชีเบค (S) ซึ่งสามารถอนามัยได้ในหน่วยโวลต์ต่อ
องศา หรือไมโครโวลต์ต่อองศา โดยที่มีความหมายสมที่สุดสำหรับการทำวัสดุไฟฟ้าเชิงความ
ร้อนมีสัมประสิทธิ์ชีเบค สูงสุดในขณะนี้ประมาณ $10 \mu V/K$ หรือน้อยกว่านี้ จึงจะให้
ประสิทธิภาพการผลิตประมาณ 1 % ซึ่งไม่มีผลทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ใช้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า

แต่เพียงพอสำหรับใช้เป็นหัวดูกุณภูมิโดยจำพวกที่นำมาสร้างเทอร์โมคัพเปลี่จจะให้ศักย์ไฟฟ้า
ประมาณ 10 ไมโครโวลต์ต่อองศาคุณภูมิ ใช้เป็นตัวควบคุมระบบทำความเย็นและระบบความ
พร้อมในอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่าง แต่อย่างไรก็ตามมีเรื่องที่น่าสนใจว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา 2 – 3 ปี
มีการพัฒนาสังเคราะห์สารกึ่งตัวนำจะใช้สัมประสิทธิ์เบค ประมาณหกابر้อยไมโครโวลต์
และมีประดิษฐ์จำนวนมากในด้านกำลังไฟฟ้า

เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสามารถกำหนดนิยามของไฟฟ้าเชิงความร้อนในรูปแบบของค่าการนำไฟฟ้าและการนำความร้อนได้ใหม่ดังนี้

$$ZT = TS2\sigma/k \quad \text{...} \quad (2)$$

เมื่อ σ และ k เป็นค่าการนำไฟฟ้าและความร้อนตามลำดับ วัสดุเทอร์โมอิเล็กตริกที่ดีจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์ซีเบค มากเพื่อจะสามารถผลิตค่าศักย์ไฟฟ้าหรือให้ค่าการนำไฟฟ้าได้สูง ซึ่งจะลดค่าการรับกวนเชิงความร้อน (joule heating, $I^2 R$) รวมทั้งค่าการนำความร้อนค่า (k) จะทำให้ลดการสูญเสียความร้อนจากการอยู่ขึ้นต่ำของเทอร์โมคัพเปล ดังนั้นวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริกที่ดีที่สุดจะต้องมีคุณสมบัติอยู่ระหว่างโลหะและอนุนวันไฟฟ้าตัวอย่างเช่น วัสดุจำพวกสารกึ่งตัวนำสามารถแสดงสมบัติทางไฟฟ้าเชิงความร้อน จากปรากฏการณ์ซีเบคและปรากฏการณ์เพลเทียร์ในรูป สัมประสิทธิ์ซีเบค และสภาพการนำความร้อน ของโลหะ สารกึ่งตัวนำ และอนุนวันไฟฟ้าได้ดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 : สมบัติทางไฟฟ้าเชิงความร้อน(thermoelectric) ของโลหะ, สารกึ่งตัวนำ และอนุวัต

วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกจะเป็นวัสดุสถานะของแข็งไม่มีส่วนใดมีการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการรวมความเย็นหรือความร้อนจะทำให้เกิดการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในจำนวนมาก รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องทำความเย็นในการทำอุปกรณ์จำพวกเทอร์โมอิเล็กทริกคัพเพลท จะต้องประกอบด้วยวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกชนิด n และ p เพื่อที่จะเป็นตัวนำพาประจุลบและประจุบวกในวัสดุ โดยที่ชนิด n สำหรับอิเล็กตรอนและ p สำหรับโซด

หลักการทำงานของเทอร์โมอิเล็กทริกคัพเพลทคือ อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากวัสดุชนิด p ไปยังวัสดุชนิด n ผ่านตัวเชื่อมต่อทางไฟฟ้า อิเล็กตรอนจะระโดดไปยังสถานะพลังงานที่สูงกว่าเพื่อคุณสมบัติของความร้อนและอย่างต่อเนื่องกันผ่านโครงสร้างเดททิสของวัสดุ อิเล็กตรอนจะไหลจากวัสดุชนิด n ไปยังวัสดุชนิด p ผ่านตัวเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ยกไปยังสถานะพลังงานที่ต่ำกว่าแล้วปลดปล่อยพลังงาน เช่นความร้อน ไปยังอีกด้านหนึ่ง

สำหรับตัวทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก (thermoelectric coolers) จะเป็นปั๊มพื้นความร้อนสถานะของแข็งใช้ประโยชน์ในการปรับค่าอุณหภูมิให้คงที่ในวัสดุกรองอุณหภูมิ ซึ่งจะประกอบสารกึ่งตัวนำชนิด n และชนิด p มีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับวัสดุจักร์ Carnot แต่จะใช้สำหรับระบบการทำงานทำความเย็น

หลักการทำงานของเทอร์โมอิเล็กทริกสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายๆ ด้าน เช่น ทำเครื่องกำเนิดความร้อนที่เรียกว่า Thermogenerator (TEG) ซึ่งจะผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการแผ่รังสีความร้อนจากแหล่งอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เครื่อง TEG ส่วนใหญ่จะนำมาใช้เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศและสามารถใช้กับความร้อนที่ได้จากไอโอดีบูรอนชาตุกัมมันตรังสี นอกจากนี้ยังนำมาใช้กับแหล่งที่ต้องปลดปล่อยหรือสูญเสียพลังงานความร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์ได้อีกด้วย

จากการศึกษารายงานการวิจัยที่ผ่านมา วัสดุผลึกเชิงชั้นของแมกนีเซียม ชิลไชค์ ที่เตรียมจากถ่านแกลบและพงแมกนีเซียม โดยการนำไปเขียนรูปและเพา จากนั้นศึกษาสมบัติบั่นชีฟาง โครงสร้าง ทางไฟฟ้า ทางความร้อน และสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริก พบว่าที่อุณหภูมิห้อง (30°C) สัมประสิทธิ์ซีเบค มีค่าเท่ากับ $565 \mu\text{V}/\text{K}$ และ สภาพด้านทานทางไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ $35 \Omega/\text{cm}$. ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัสดุที่เตรียมได้จากถ่านแกลบนี้ มีศักยภาพในการนำไปทำเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก และอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำได้ [8]

1.3 วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงสร้างวิจัย

วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกจากถ่านแกลบ
- เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้า-ความร้อนและโครงสร้างของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกจากถ่านแกลบ
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มคุณค่าของวัสดุเหลือทิ้งในห้องถัง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. พัฒนาวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริกที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
2. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการด้านพลังงานและวัสดุ
3. ได้บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

1.4 ขอบเขตของการดำเนินงานในโครงการวิจัย(เป้าหมายที่โครงการวิจัยจะบรรลุ)

1. ศึกษา ทดลองและเตรียมวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก SiO_2 จากถ่านแกลบุ
2. วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่างๆ ของวัสดุที่เตรียมได้
3. วัดค่าสัมประสิทธิ์เบคของวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริกที่เตรียมจากถ่านแกลบุ

2. วิธีดำเนินการวิจัย

2.1 วัสดุและสารเคมี

1. แกลบข้าว
2. กะลามะพร้าว
3. Phosphorus oxide (P₂O₅)
4. Boron oxide (B₂O₃)
5. Germanium oxide (Ge₂O₃)
6. Silver paint

2.2 อุปกรณ์และเครื่องมือ

1. ถ้วยเผาสาร
2. Alumina crucible
3. Ball mill
4. เตาเผาอุณหภูมิสูง
5. เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
6. เครื่องอัด hydrolic press
7. X-ray diffraction (XRD)
8. X-ray fluorescent (XRF)
9. Digital multimeter
10. เครื่องวัดสัมประสิทธิ์ Seebeck พื้นคอมพิวเตอร์ประมวลผล

2.3 การเตรียมวัสดุและวิธีการทดลอง


1. เตรียมถ้วยแกลบที่ให้ปริมาณซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยการแร่และต้มแกลบข้าวในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก กรองและล้างด้วยน้ำสะอาด อบให้แห้งแล้วนำไปเผาในบรรยายศักปกติ จะได้ถ้วยแกลบที่มีปริมาณของซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูง ความบริสุทธิ์ของซิลิกอนไดออกไซด์ในถ้วยแกลบเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของสารละลายกรดระยะเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการบวนการ เตรียมและเผาแกลบ
2. เพากระดานะพร้าวในบรรยายศักปกติ ด้วยอุณหภูมิประมาณ 400-500 องศาเซลเซียส จะได้ถ่านกระดาษที่มีปริมาณคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก นำไปบดให้ละเอียด

3. นำเข้าชิลิกาและถ่านคาร์บอนมาบดผสมกันด้วยอัตราส่วนต่างๆ กัน แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิต่างๆ กัน ในบรรยายการปฏิบัติ
4. วิเคราะห์องค์ประกอบของวัสดุที่เตรียมได้
5. เจือด้วยสารออกไซด์ของโลหะ ขึ้นรูปให้เป็นเม็ดนำไปเผาบนกี แล้วนำไปทดสอบบัตทิทางไฟฟ้าเพื่อบันทึกอุณหภูมิ
6. วัดสัมประสิทธิ์เบค เพื่อหาสมบัติความเป็นเทอร์โมอิเล็กทริกของวัสดุที่เตรียมได้

3. ผลการวิจัย

3.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-ray diffraction (XRD)

ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง XRD เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาโครงสร้างของวัสดุที่เตรียมได้ ผลการวิเคราะห์แสดงดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แสดง Peak X-ray diffraction วัสดุที่เตรียมได้

จากรูปที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่าวัสดุที่เตรียมได้มีโครงสร้างความเป็นผลึก โดยเกิด peak ของซิลิกอน ไคลอากไซด์ และ peak ของแคลเซียม ตามลำดับ

3.2 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-ray fluorescent (XRF)

จากการนำวัสดุที่เตรียมได้ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง XRF องค์ประกอบต่างๆ ของวัสดุแสดงได้ดังตารางที่ 3.1 และ 3.2

ตาราง 3.1 แสดงองค์ประกอบของวัสดุที่เตรียมได้ (รวม background)

Analyte	Calibration status	Compound formula	Concentration (%)	Calculation method
<Rb>	Not Calibrated	Rb ₂ O	0.000	Fixed
<Y>	Not free	Y ₂ O ₃	0.000	Fixed
Na	Calibrated	Na ₂ O	0.163	Calculate
Mg	Calibrated	MgO	0.211	Calculate
Si	Calibrated	SiO ₂	58.410	Calculate
P	Calibrated	P ₂ O ₅	2.995	Calculate
S	Calibrated	SO ₃	0.665	Calculate
K	Calibrated	K ₂ O	29.895	Calculate
Ca	Calibrated	CaO	3.788	Calculate
Mn	Calibrated	MnO	0.885	Calculate
Fe	Calibrated	Fe ₂ O ₃	0.797	Calculate
Cl	Calibrated	Cl	2.190	Calculate


ตาราง 3.2 แสดงองค์ประกอบของวัสดุที่เตรียมได้ (ไม่มี background)

Analyte	Calibration status	Compound formula	Concentration (%)	Calculation method
<Rb>	Not Calibrated	Rb ₂ O	0.000	Fixed
<Y>	Not free	Y ₂ O ₃	0.000	Fixed
Na	Calibrated	Na ₂ O	0.143	Calculate
Mg	Calibrated	MgO	0.195	Calculate
Si	Calibrated	SiO ₂	58.919	Calculate
P	Calibrated	P ₂ O ₅	2.143	Calculate
S	Calibrated	SO ₃	0.680	Calculate
K	Calibrated	K ₂ O	30.666	Calculate
Ca	Calibrated	CaO	3.365	Calculate
Mn	Calibrated	MnO	0.906	Calculate
Fe	Calibrated	Fe ₂ O ₃	0.771	Calculate
Cl	Calibrated	Cl	2.212	Calculate

จากตารางที่ 3.1 และ 3.2 แสดงให้เห็นองค์ประกอบของธาตุต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในวัสดุที่เตรียมได้ โดยมี ชิลิกอนจากชิลิกอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลัก รองลงมาคือ โปตassium เชิง แคลเซียม คลอรีน ฟอสฟอรัส มังกานีส เหล็ก กำมะถัน แมกนีเซียม และโซเดียม ตามลำดับ

3.3 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้า

จากการนำเม็ดวัสดุที่เตรียมได้ไปศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าโดยการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเทียบกับอุณหภูมิ ระหว่าง 22-40 °C ปรากฏผลแสดงดังรูป 3.2



รูปที่ 3.2 แสดงผลการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าเทียบกับอุณหภูมิระหว่าง 22-40 °C


จากรูปที่ 3.2 จะเห็นได้ว่าค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จากเม็ดวัสดุที่เตรียมจากถ่านแก๊สเกลบซึ่งเจือด้วยออกไซเด็กซ์ของโลหะชนิดต่างๆ จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ

3.4 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเทอร์โมอิเล็กตริก


จากการนำวัสดุที่เตรียมได้ไปวิเคราะห์สมบัติทางเทอร์โมอิเล็กตริก โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ชีเบค จากการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ได้จากการแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างตำแหน่งของวัสดุ แสดงได้ดังรูปที่ 3.3 – 3.7

จากราฟที่ได้จากรูปที่ 3.3 – 3.7 แกน X จะแทนอุณหภูมิของ hot probe และ แกน Y จะแทนผลต่างความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างด้านทั้งสองของเม็ดวัสดุ กราฟจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงแกน Y ได้ด้วยสมการ $Y = A + (B)X$ เมื่อความชันกราฟ (slope, B) จะหมายถึงสัมประสิทธิ์


ชีบค(S) ของวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก การพลอตกราฟและหาค่าความชันของกราฟทำโดยการ
ประมาณผลข้อมูลด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์




รูปที่ 3.3 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ชีบคของวัสดุที่เจือด้วยเจอร์มา
เนียมออกไซด์ ค่า $S = 19.347 \mu\text{V/K}$




รูปที่ 3.4 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ชีบคของวัสดุที่เจือ
ด้วยโนรอนออกไซด์ ค่า $S = -4.96 \text{ mV/K}$



รูปที่ 3.5 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เบคของวัสดุที่เจือด้วยฟอสฟอรัสออกไซด์ ค่า $S = 2.28 \text{ mV/K}$



รูปที่ 3.6 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เบคของวัสดุที่เจือด้วยไนโตรอนรวมกับฟอสฟอรัสออกไซด์ ค่า $S = -612 \mu\text{V/K}$



รูปที่ 3.7 แสดงการแปรผันของค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของวัสดุที่ด้วยไบโอรอนออกไซด์รวมกับฟอสฟอรัสออกไซด์ในสัดส่วนที่แตกต่างไปจากเดิม

4. อภิปรายและสรุปผลการทดลอง

จากผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง XRD และ XRF เรายพบว่าโครงสร้างของวัสดุที่เตรียมได้มีโครงสร้างความเป็นผลึก โดยปรากฏ peak ของซิลิกอนไดออกไซด์ และ peak ของแคลเซียม ส่วนธาตุองค์ประกอบอื่นไม่พบ แต่เมื่อนำไปวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง XRF พบว่ามีธาตุ โปแทสเซียม พอสฟอรัส คลอริน แมงกานีส เหล็ก กำมะถัน แมgnีเซียม และ โซเดียม เป็นองค์ประกอบในรวมอยู่ด้วย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า องค์ประกอบของธาตุเหล่านี้มีโครงสร้างไม่เป็นผลึก หรืออาจมีอยู่ในปริมาณน้อยมากทำให้เครื่อง XRD ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้อาจจะมีผลต่อสมบัติด้านอื่นๆ เช่น สมบัติทางไฟฟ้า หรือสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของสารที่เตรียมได้เป็นต้น

จากการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าของเม็ดวัสดุที่เตรียมได้เทียบกับอุณหภูมิ สามารถวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงไประหว่าง $22 - 40^{\circ}\text{C}$ วัสดุที่เจือด้วย ไบرونออกไซด์รวมกับฟอสฟอรัสออกไซด์ จะมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าวัสดุที่เจือด้วยเจอร์มาเนียมออกไซด์ที่สัดส่วนต่างๆ เพียงอย่างเดียว โดยสำหรับวัสดุที่เจือด้วยไบرونออกไซด์รวมกับฟอสฟอรัสออกไซด์ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดที่วัดได้มีค่าประมาณ 220 mV DC . ที่อุณหภูมิ 30°C และต่ำสุดประมาณ $4-5 \text{ mV DC}$. สำหรับวัสดุที่เจือด้วยเจอร์มาเนียมออกไซด์ แต่โดยเฉลี่ยแล้ววัสดุที่เจือด้วยเจอร์มาเนียมออกไซด์จะมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าประมาณ $40 - 60 \text{ mV DC}$. ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง $30 - 34^{\circ}\text{C}$ จากผลการทดลองที่ได้ทำให้คาดได้ว่าเม็ดวัสดุที่เตรียมจากถ่านแกลบสามารถสร้างความต่างศักย์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นระหว่างด้านของวัสดุได้

จากการวิเคราะห์สมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของเม็ดวัสดุที่เตรียมได้ ซึ่งแสดงด้วย กราฟระหว่างแกน X (แทนอุณหภูมิของ hot probe) และแกน Y (แทนผลต่างความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างด้านของเม็ดวัสดุ) โดยที่ค่าความชันของกราฟดังกล่าวจะเป็นค่าสัมประสิทธิ์เบคของวัสดุ เทอร์โมอิเล็กทริกที่นำมาวิเคราะห์ จากรูปที่ 3.3 เม็ดวัสดุที่เตรียมจากถ่านแกลบซึ่งเจือด้วยเจอร์มาเนียมออกไซด์ เมื่อผ่านการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะมีค่าสัมประสิทธิ์เบค ประมาณ $19.347 \text{ } \mu\text{V/K}$ เป็นสารกึ่งตัวนำชนิด p จากรูปที่ 3.4 เม็ดวัสดุที่เตรียมจากถ่านแกลบซึ่งเจือด้วยไบرونออกไซด์ เมื่อผ่านการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะมีค่าสัมประสิทธิ์เบค ประมาณ -4.96 mV/K เป็นสารกึ่งตัวนำชนิด n จากรูปที่ 3.5 เม็ดวัสดุที่เตรียมจากถ่านแกลบซึ่งเจือด้วยฟอสฟอรัสออกไซด์ เมื่อผ่านการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะมีค่าสัมประสิทธิ์เบค ประมาณ 2.28 mV/K เป็นสารกึ่งตัวนำชนิด p จากรูปที่ 3.6 เม็ดวัสดุที่เตรียมจากถ่านแกลบซึ่งเจือด้วยไบرونออกไซด์รวมกับฟอสฟอรัสออกไซด์ เมื่อผ่านการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะมีค่าสัมประสิทธิ์เบค ประมาณ $-612 \text{ } \mu\text{V/K}$ เป็นสารกึ่งตัวนำชนิด n สำหรับ

กราฟในรูปที่ 3.7 เป็นเม็ดวัสดุที่เตรียมจากเด็กกลบด้วยเจือด้วยโนรอนออกไซด์รวมกับฟอสฟอรัส ออกไซด์ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน จะพบว่าค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้มีค่าไม่คงที่ มีการแปรผันของความต่างศักย์ไฟฟ้า ทำให้สัมประสิทธิ์ซีเบคที่วัดได้มีค่าไม่แน่นอน อาจจะเป็นผลเนื่องมาจากการแตกต่างของสารกึ่งตัวนำทั้งสองชนิด

จากผลการทดลองดังกล่าว สามารถสรุป โดยคาดคะเนได้ว่า วัสดุที่เตรียมได้จากเด็กกลบ เมื่อเจือด้วยออกไซด์ของโลหะ เช่น เจริญมานีบมอกไซด์ โนรอนออกไซด์ ฟอสฟอรัสออกไซด์ หรือ โนรอนออกไซด์รวมกับฟอสฟอรัสออกไซด์ มีสมบัติเป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้

5. ข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลผลการวิจัย จะเห็นได้ว่า มีความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก จากเส้นแกะลบ แต่ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้บางข้อมูลของผลการทดลองยังมีค่าไม่คงที่ เนื่องจากค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ไม่คงที่ มีการแกร่งง่าย หากมีการพัฒนาต่อไปคาดว่าผลของข้อมูลน่าจะดีขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณและเวลา ตลอดจนเครื่องมือการทดลอง จึงทำให้ไม่สามารถหาค่าสภาพการนำไฟฟ้าและค่าสภาพการนำความร้อนได้เสร็จสิ้น ซึ่งค่าดังกล่าวจะแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กตริกได้ดียิ่งขึ้น


បររាយាណករណ៍


1. C. Real, M.D. Alcala, and J.M. Criado, Preparation of Silica from Rice Husks, *J. Am. Ceram. Soc.*, 79(8), (1996) 2012-16.
2. L.P. Hunt, J.P. Dismukes, and J.A. Amick, Rice Hulls as a Raw Materials for Producing Silicon, *J. Electrochem. Soc.* 131(7), (1984) 1683-86.
3. J.A. Amick, Purification of Rice Hulls as a Source of Solar Grade Silicon for Solar Cell, *J. Electrochem. Soc.* 129(4), (1982) 864-66.
4. T. Nohira, K. Yasuda, and Y. Ito, Pinpoint and Bulk Electrochemical Reduction of Insulating Silicon Dioxide to Silicon, *Nature Materials*, published online, doi:10.1038/nmat900 (2003).
5. D.A. Broido, and T.L. Reinecke, Thermoelectric Transport in Quantum Well Superlattices, *App. Phys. Letts.* 26(May26), (1997) 2834-36.
6. G. Mahan, B. Sales, and J. Sharp, Thermoelectric Materials: New Approaches to an Old Problem, *Physics Today*, March, (1997) 42-44.
7. T.M. Tritt, Thermoelctrics Run Hot and Cold. *Science*, 272(May31), (1996) 1276-79.
8. S. Bose, H.N. Acharya and H.D. Banerjee, Electrical, thermal, thermoelectric, and related properties of magnesium silicide semiconductor prepared from rice husk ash, *J. Mater. Sci.*, 28(20), (1993) 5461-5468.


ภาคพนวก


แสดงผลการวิเคราะห์สมบัติทางเทอร์โมอิเล็กตริก

วัสดุที่เตรียมจากถ่านแก๊สกลบซึ่งเจือด้วยออกไซด์ของโลหะที่แตกต่างกันทั้งชนิดและสัดส่วน มีการแก่วงของความต่างศักย์ไฟฟ้า ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์เบคเมค่าไม่คงที่ แต่ก็ยังมีแนวโน้มของความเป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก แสดงให้เห็นดังกราฟด้านล่าง









ประวัตินักวิจัย

ผศ.ดร. ศุภกร ภูเกิด

Asst. Prof. Dr. Supakorn Pukird

Date of birth : 1 June 1961

Place of birth : Pitsanuloke, Thailand

Nationality : Thai

Marital Status : Married

Address : 27 Jangsanit-19, Maung Distict, Ubon-Ratchathani,
Thailand. Tel. 045-281095, 01-2654535.

Office : Department of Physics, Faculty of Science,
UbonRatchathani University, UbonRathani, Thailand.
Tel./Fax 045-288381

Education

Academic year

1980-1983 Srinakharintharawirote University, Pitsanuloke, Thailand.
Bachelor of Science (Physics)

1986-1988 Chiangmai University, Chiangmai, Thailand.
Master of Science (Teaching Physics)

Topic of M.Sc.research :

“Preparation of Silicon-dioxide from Rice-Husk.”

1997-2001 Suranaree University of Technology,
Nakhon Ratchasima, Thailand, Ph.D.Course in Physics,

Topic of Ph.D.thesis :

“Photoemission Study of 3d Transition Metals”

Academic Experience Record

1984-1993 Teacher and education supervisor at the high school
in Loi-Et and Ubon-Ratchathani, Thailand

1994-at present Lecturer, Department of Physics,
Faculty of Science, Ubon-Ratchathani University
Ubon-Ratchathani, Thailand.

- 2003- at present Assist. Professor
- 2003-2006 Head of Department of Physics,
Faculty of Science, Ubon-Ratchathani University
Ubon-Ratchathani, Thailand
- 2005 Certificate of Internship “ Synthesis and Scanning Electron Microscopic Study of ZnO Nanorods and Nanoparticles” Department of Physics,
University of Central Florida, USA. March1-April26, 2005.
- 2005 2005 Annual Joint Symposium, Florida Society for Microscopy, Florida Chapter of AVS, and Applied Surface Analysis 2005. March13-17,2005,
University of Central Florida, USA.

Publication

1. Atomic and electronic stuctures of Si(113)1x1-Sb surface : core-level shifts and surface states. K.S.An, C.C. Hwang, Y.K.Kim, E.S.Cho, C.-Y.Park, **S.Pukird**, A.Kakizaki, T.Ohuda, T.Kinoshita, Surface Science 513 (2002) 49-56.
2. Re-investigation of electronic structure and ferromagnetism of non-reconstructed Cr (001) 1x1 surface. N.Nakajima, **S.Pukird**, W.Suraban, T.Saibtoh, A.Kakizaki, Surface Review and Letters, Vol.9, No.2 (2002) 861-864.
3. แสงชินโกรตรอน, ศุภกร ภู่เกิด, วารสารวิทยาศาสตร์ นคว. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม 2542, 43-54.
4. Photoemission Spectroscopy, ศุภกร ภู่เกิด, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, (ฉบับพิเศษ), 16-18 สิงหาคม 2545, 25-33.
5. สมบัติทางฟิสิกส์ของซิลิกาจากแกลบข้าวผสานคาร์บอนจากกระบวนการเผา, ศุภกร ภู่เกิด และคำ พวง ตุ้มมนูญ, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วทท. 28, 24-26 ตุลาคม 2545 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ.
6. Electronic Structure and Magnetism of Cr(001) Surface Investigated by Photoemission Spectroscopy, H. Nakajima, **S. Pukird**, W. Suraban, T. Saito and A. Kakizaki, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วทท. 28, 24-26 ตุลาคม 2545 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ.
7. คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุที่เตรียมจากถ่านแกลบ, ศุภกร ภู่เกิด และ อรทัย ทุนทัน, สาร ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 10 ฉบับที่ 177 ประจำเดือนพฤษภาคม, 2546.

8. การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์จากแกลบข้าว, ศุภกร ภู่เกิด และ ยุกานพักต์ นีระ พจน์, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, (ฉบับพิเศษ), 18-20 สิงหาคม 2546.
9. สภาพความนำของ Yba₂Cu₃O₇/PrBa₂(Cu_{1-x}M_x)₃O₇, multilayered thin films, M=Al and Ga, อุดม ทิพราษ, ศุภกร ภู่เกิด, Tar-Pin Chen, และ John L. Wagner, การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วทท. 29, 20-22 ตุลาคม 2546 ณ ศูนย์ประชุม องค์การประสานงานวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
10. ความต้านทานไฟฟ้าของเซรามิกซ์ที่เตรียมจากถ่านแกลบ, ศุภกร ภู่เกิด, กัญญา หิรัญนวกูลและ อุดม ทิพราษ, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วทท. 29, 20-22 ตุลาคม 2546 ณ ศูนย์ประชุมองค์การประสานงานวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
11. อุดม ทิพราษ, ศุภกร ภู่เกิด, ลัคดา ตระกูลรัมย์, สุปิยา คุณนา, และ Tar-Pin Chen, โครงสร้างและสภาพความต้านทานไฟฟ้าของ PrBa₂(Cu_{0.80}Ga_{0.20})₃O₇_δ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วทท. 30, 19-21 ตุลาคม 2547 ณ เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ.
12. Surface Energy Bands of p(1x1)Cr(100) and p(1x1)O/Cr(100), H. Nakajima, S. Pukird, A. Kakizaki, and T. Ishii , J. Elect. Spectrosc. And Relat. Phenom., 144-147, (2005) 409-412
13. สมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลของผ้าไหมไทยที่เคลือบด้วยโลหะ โดยวิธีดึงสปั๊คเตอริง, ศุภกร ภู่เกิด, สุขจังคณา ชาหย่อง, กิยิ ปัญญารชุน, จตุพล ไกรยนุตร และ อุดม ทิพราษ วารสารวิทยาศาสตร์, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2548
14. วัสดุนานาชนิด, ศุภกร ภู่เกิด, อุดม ทิพราษ และพิพวรรณ สายพิณ, วารสารวิชาการ ม.อ.บ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2549.
15. การสังเคราะห์เส้นใยนาโนและเทงนาโนซิลิกอนออกไซด์โดยการกระตุ้นด้วยการบ่อน, ศุภกร ภู่เกิด และ อุดม ทิพราษ, การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วทท. 31, 18 – 20 ตุลาคม 2548. ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา.
16. Fabrication and characterizations of Fe:Ni nanoparticles for carbon nanotubes growth, Tippawan Saipin, Udom Tipparach, and Supakorn Pukird, Chiang Mai University Journal, V4 No1, November 2005.

17. โครงสร้างและความด้านทานไฟฟ้าของซิลิกอนไครอค์ที่เตรียมจาก
กลบข้าว, พัฒนาสุข จำนินอก, ศุภกร ภู่กิด, และสมบัติ สุขเสนอ, การ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วทท. 31,
18 – 20 ตุลาคม 2548. ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา.
18. วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก, ศุภกร ภู่กิด และ Bounkong Khamkhoutlavong
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,
(ฉบับพิเศษ), 16- 18 สิงหาคม 2548.
19. The Electrical Properties of SiO_2 Ceramics Prepared from Rice Husk Ash,
Supakron Pukird, Orathai ThumThan and Udom Tipparach, Proceeding
of the First Workshop on Utilization of Rice Husk and Rice Husk Silica,
September 19, 2005, Faculty of Science, Chulalongkorn University,
Thailand.